

ASFALTOVÝ PENETRÁK

Asfaltový penetrák je jednosložkový přípravek na bázi asfaltové disperze modifikované syntetickým kaučukem, speciálně vyvinutý pro penetrace stavebních konstrukcí.

Charakteristika:

- " na suché a mírně vlhké podklady
- " hluboká penetrační schopnost
- " niveluje mikrotrhliny
- " odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám
- " velmi snadné použití

Příklady použití:

- ✓ hloubková penetrace betonových podkladů, eternitů, základů, podzemních částí staveb
- ✓ penetrace stavební oceli, plechových a lepenkových krytin
- ✓ podklad pro tepelně svařované bitumenové pásy
- ✓ penetrace pod Asfaltový hydroizolační nátěr Český stav., např. u přízemních izolací teras
- ✓ lehká izolace proti vlhkosti

Technická data:

Báze:	bitumenová disperze modifikovaná syntetickým kaučukem
Konzistence:	emulze
Plošná hmotnost:	1,25 ± 10 % kg/m ² – vrstva 1 mm
Sušina:	60 %
Teplotní odolnost:	-30 °C až +60 °C (po vytvrzení) -15 °C (pro přepravu)
Aplikační teplota:	+5 °C až +35 °C
Suchý proti prachu:	6 hod. (při 23 °C a 55 % vlhkosti vzduchu)
Konečná suchost:	12-24 hodin
Přidrženost k podkladu:	0,76 MPa (beton*) 0,58 MPa (dřevo*) 0,61 MPa (ocel. plech*) 0,58 MPa (pozink. plech*) *požadavek normy ČSN 73 2577 ≥ 0,5 MPa 0,31 MPa (asfaltový pás) požadavek normy ≥ 0,3 MPa
Pevnost v tahu:	0,22 MPa (ČSN EN ISO 527, požadavek ≥ 0,15 MPa)
Poměrné prodloužení:	362 % (ČSN EN ISO 527, požadavek ≥ 300 %)
Nasákavost:	0 % (ČSN EN ISO 62, požadavek ≤ 1,0 %)
Vodotěsnost v tlaku:	nepropustný pro 0,8 MPa dle ČSN EN 12390-8
Počet nanášených vrstev:	1 x penetrace 2-3 x lehká izolace
Tloušťka vrstvy:	0,1-0,2 mm (penetrace) 0,3-0,5 mm (lehká izolace)
Spotřeba na vrstvu:	0,2-0,4 kg/m ²
Reakce na oheň:	dle ČSN EN 130501-5 pro třídu F _{ROOF} (t1) nejsou stanovena žádná kritéria, proto nebylo stanoveno. Výrobek je určen pro plochy do 1500 m ² , dále pro opravy a rekonstrukce.

ASFALTOVÝ PENETRÁK

Skladovatelnost: 24 měsíců v původním balení při +5 až +30 °C
Barva: černá

Podklad: Podklad musí být nosný, bez nečistot (prach, rez), bez ostrých hran. Nesmí být zmrzlý, pokrytý jinovatkou, může být mírně vlhký. Nové omítky a betony musí být vyzrálé. Odstraňte křehké a odlupující se vrstvy. Puchýře prořízněte do kříže a podlepte bitumenovým lepidlem nebo Asfaltovým hydroizolačním nátěrem Český stavitel. Nevyplněná místa v podkladu vytmelte Střešním tmelem Český stavitel. V případě porušení nosného podkladu je potřeba propadlá místa vyplnit speciálními maltami (např. Rychlá malta Český stavitel).

Pracovní postup: Nanášejte vtíráním hmoty do podkladu pokrývačským kartáčem nebo štětkou. V případě mírně vlhkého podkladu je potřeba vtírat intenzivně. Nedoporučujeme používat stříkací zařízení (vtíráním se aktivují chemické sloučeniny vylepšující přilnavost k podkladu. U lehké hydroizolace následně vrstvy nanášejte štětkou nebo pokrývačským kartáčem až po zaschnutí předchozí vrstvy.

Upozornění: Nenanášejte za přímého slunečního záření, za deště ani za mlhy. Čerstvou nezaschnutou vrstvu chraňte před rychlým vysoušením a před srážkami – min. 6 hodin, nejlépe 24 hodin. Do výrobku nepřimíchejte jiné přípravky. Asfaltový penetrák není antikorozi ochrana. Zamezte kontaktu s polystyrenem.

Balení:

obj. číslo	obsah	kusů na paletě	poznámka
2708521	4,5 kg	120	plechové kanystry
2708522	9 kg	55	
2708523	19 kg	33	

Čištění: Ruce omýt vodou s mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Použité nářadí neprodleně po použití umýt technickým benzínem nebo rozpouštědly.

Bezpečnost:

Informace
o nebezpečí:

Hořlavý. Dráždí dýchací orgány. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. V případě požáru používejte CO₂, pěnu, hasící prášek, rozprašovaný proud vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

Označení:

Dráždivý. Informace pro přepravu: ADR 3, UN 1993, III

**Zneškodnění
zbytků a obalů:**

Nevytržené zbytky odevzdat ve svěrně starých barev a laků nebo sběrně nebezpečných odpadů. Při dodržení místních předpisů lze výrobek spálit.

ASFALTOVÝ PENETRÁK

Kat. č. odpadu: 08 04 15* – Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo jinými nebezpečnými látkami.

Bezpečnostní list výrobku č. 0306 je na vyžádání u prodejce.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.