



## TECHNICKÝ LIST

### Fixační lepidlo WB-984



Fixační lepidlo WB-984 okamžitě a snadno použitelné disperzní, fixační lepidlo, vhodné pro odstranitelnou fixaci podlahových krytin z textilu, PVC a CV v interiérech na všechny vhodné vodoodolné podklady.

#### VÝHODY

- Odnímatelnost podlahové krytiny bez porušení podkladu
- Minimální obsah emisí, třída EC 1R
- Bez obsahu rozpouštědel dle TRGS 610
- Ficace snadno odstranitelná mycími prostředky, které obsahují louh
- Zabraňuje tvorbě bublin a vln na podlaze
- Odolné šampónování krytin
- Použití bez nutnosti primeru
- Lze aplikovat válečkem – nízká spotřeba
- odolné zatížení nábytkovými sokly i kolečkovými židlemi
- vhodné pro systémy podlahového vytápění
- Snadná aplikace
- Dobrá přilnavost a rychlý vývoj lepivé síly.
- nízká spotřeba

#### TYPICKÉ POUŽITÍ:

WB-984 je vynikající pro jednostrannou fixaci podlahových krytin v interiérech, s možností jednoduchého odstranění, bez poničení podkladů. WB-984 má výbornou přilnavost na savé i nesavé podklady, např. vystěrkované plochy, PVC, CV, teraco, aj. Vzhledem k snadnému odstranění lepidla z podkladu může být WB-984 použito i na citlivých podkladech.

#### TECHNICKÁ DATA

Báze:	Disperze ze synt. pryskyřic s přísadami pro zvýšení lepivého účinku
Barva:	bílá
Hustota:	1,1 kg/l
Pracovní teplota:	od +15°C
Teplotní odolnost:	do +50°C (po vytvrzení)
Odvětrávací čas (při+20°C):	20-90 min.
Doba pokládky:	do 120 minut
Pochozí:	po 24 h
Úplná doba vytvrzení:	po 72 h
Spotřeba:	Váleček: 100-200 g/m <sup>2</sup> A1-A4: 150-250 g/m <sup>2</sup>

Maximální obsah vlhkosti v substrátu:

- cementové substráty – až do 2%
- anhydritové a sádrové substráty- až do 0,5%

- optimální obsah vlhkosti - od 1,5% do 2%

Maximální síla substrátu dle Schmidtova kladiva: >25 Mpa

Optimální vzdušná vlhkost v místnosti: pod 65 %

Optimální teplota substrátu: >15 °C

## NÁVOD K POUŽITÍ

**Příprava** – Vyrovnat podklad, odstranit všechny pukliny a praskliny, poté povrch vysušit a odstranit volné částice. Po dobu 24 hodin před aplikací skladovat lepidlo i materiály určené k lepení v místnosti, ve které budou lepeny. Pro fixaci podlahových krytin musí podklad vykazovat dobrou přilnavost a musí být vodoodolný, čistý a celistvý. Při fixaci na keramických obkladech, přírodním kameni a parketách nelze zaručit, že po sejmutí krytiny a očištění bude povrch zcela čistý. U specifických krytin se v jejich technických listech informujte na vhodnost jednotlivým podkladů. Vyšší obsah vzdušné vlhkosti prodlužuje odvětrávací čas.

**Aplikace** – Podlahová krytina by měla být předem aklimatizována na teplotu v místě lepení. Lepidlo před aplikací promíchat. Lepidlo nanést rovnoměrně po celé ploše válečkem, či zubovou stěrku A1-A4. Volba velikosti zubu, či použití válečku určuje podkladová část krytiny.

Textilní krytiny se syntetickou podkladovou částí pokládat většinou do **‘polovlhké fáze fixace’**.

Krytiny s hladkou rubovou stranou pokládat zpravidla do **‘přilnavostní fáze fixace’**. Na podlahoviny s hladkým rubem, nebo na nesavé podklady lepidlo nanášet pěnovým válečkem s malými póry. Na podlahoviny s hrubým rubem, nebo na savé podklady lepidlo nanášet pěnovým válečkem s většími póry. Na lepení koberců s hrubou strukturou na savý podklad použít stěrku s jemnými zuby. Stejně tak se do **‘přilnavostní fáze’** lepí dlaždice z povlakových krytin z důvodu lepší následné odnímatelnosti.

Fáze kladení:

Polovlhká fáze: stopy lepidla jsou transparentní, začíná přilnavost je znatelný tah vláken při zkoušce prstem.

Přilnavostní fáze: povrch lepidla je transparentní, avšak stále lepivý (při zkoušce prstem).

**Odstranění krytiny** – podlahovou krytinu uchopit v rohu a opatrným stáhnutím ji odstranit z podkladu. Případné zbytky lepidla odstranit po 30 minutách odmočením v čistícím prostředku. Odmočení lze v případě potřeby opakovat.

! Nanášení fixace na zbytky starého lepidla může vést k reakci mezi lepidly a tím ke vzniku nepříjemného zápachu!

**Čištění** – Skvrny lepidla okamžitě omýt vodou, stejně tak použité nářadí.

## LOGISTICKÉ INFORMACE:

Kód výrobku	Obsah	Balení	Kusů v balení	Standardní množství na paletě EURO
3.7.5.9	12 kg	Kbelík		44

Záruční doba lepidla je 12 měsíců od data výroby, je-li skladováno originálním, uzavřeným balením. Skladovat při teplotě od +5°C do +30°C. **Nevystavujte mrazu.**

Načatá balení okamžitě uzavřít, případný povlak na lepidle odstranit a **nerozmíchávat.**

## Dopravní informace

silniční: ADR/RID (cross-border): bez	vodní: IMDG: bez	letecká: ICAO-TI a IATA-DGR: bez	UN číslo: žádné
--	---------------------	-------------------------------------	--------------------

**BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNÍ INFORMACE:**

Aplikujte za obvyklých hygienických podmínek. Podrobné informace na bezpečnostním listu získáte na požádání v Selena Bohemia s.r.o.

Používejte ochranné oblečení. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci: Zbytky výrobku a prázdné obaly musí být znehodnoceny v souladu se zákonem.

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit

Selena Bohemia s.r.o., Průmyslová 1190, Lovosice 410 02

Tel: +420 416 837 387, Fax: +420 416 837 401, e-mail: [info@artelit.cz](mailto:info@artelit.cz) [www.artelit.cz](http://www.artelit.cz)

jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selen vhodný i pro jeho specifické použití. Selen zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selen Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selen Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.