

FINÁLNA PRÍPRAVA HLADKÝCH, ROVNÝCH POVRCHOV PRED MAĽOVANÍM

Śnieżka
ACRYL-PUTZ®

FINÁLNA PRÍPRAVA HLADKÝCH, ROVNÝCH POVRCHOV PRED MAĽOVANÍM

- pripravená na použitie
- polymerová formulácia
- obsahuje plnivá - ľahké nanášanie a brúsenie
- vynikajúce pre ručné a strojové nakládanie
- vynikajúci konečný efekt - dokonale hladké steny
- pre interiéry

POPIS VÝROBKU

ACRYL-PUTZ® FS20 FINIŠ je hotová vysoko kvalitná vyrovnávací omietka, ktorú sa odporúča pre finálne, dokončovacie vyhladenie stien a stropov. Môže byť aplikovaná ručne alebo strojom. Počas použitia zachováva pevnú konzistenciu a tak, môže byť používaná pre dlhú dobu. Nepoužitá, tesne uzavretá je vhodná pre ďalšie použitie. Po vysušení, veľmi ľahko sa brúsi, zachovávajúc veľmi dobrú pevnosť. Steny a stropy po použití vyrovnávací vrstvy získavajú dokonale hladký, snehobiely povrch ľahký pre maľovanie.

POUŽITIE

Pripravená na použitie snehobiela vyrovnávací vrstvá určená na prípravu dokonale hladkých stien a stropov vo vnútri budov pre maľovanie a tapetovanie, ako aj pre montáž hliníkových rohov a spájania sadrokartónových dosiek

VLASTNOSTI VÝROBKU

Objemová hustota cca. 1,7 g/cm³

Doba schnutia vrstvy s hrúbkou cca. 1 mm. cca. 4h

Teplota používania a podkladu +10°C až +30°C

* Špecifikácie a informácie o používaní sú uvedené pre teplotu +20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu 55%.

SPÔSOB POUŽITIA

Príprava podkladu

- Podklad pre stierkovanie by mal byť pevne pripevnený, bez prachu a mastnoty
- Silne savé a slabé podklady pred stierkovaním vymaľujte ACRYL-PUTZ® GP 41 Polymerový hlboko prenikajúci základný náter alebo ACRYL-PUTZ® GU 40 Univerzálny polymerový základný náter v závislosti na nasiakavosti podkladu
- Veľké nerovnosti a úbytky sa odporúča vyplniť ACRYL-PUTZ® ST 10 START alebo ACRYL-PUTZ® ST 11 START S
- Trhliny opravte pomocou papierovej pásky alebo hmoty ACRYL-PUTZ® FX 23 FLEX

Príprava výrobku

- Hmotu dôkladne premiešajte pred použitím pomocou miešačky volnobežných otáčok s košíkovým miešačom aby zabránil tvorbe vzdušnín
- Ručné stierkovanie - používajte v obchodnej podobe. V prípade zhutnenia výrobku, vysokej teploty počas prevádzky alebo vysokej nasiakavosti podkladu výrobok je treba zriediť pridaním 5% čistej vody
- Strojové stierkovanie - v závislosti na použitom zariadení na zriedíte hmotu pridaním k 5% čistej vody
- Škárovanie sadrokartónových dosiek pomocou papierovej pásky - na "vkládanie" páska sa odporúča riediť stierkovú hmotu s 5% z čistej vody.

Nanášanie

- Proces stierkovania a škárovania vykonávajte pri teplote podkladu a okolia nad + 10 ° C,
- **Jednorázovo nanášajte vrstvy hrúbky vrstvy 1-3 mm**
- Ďalšie vrstvy nanášajte po vytvrdnutí predchádzajúcej vrstvy
- Suché povrchy uhladzte brúsnym papierom alebo sieťkou, odstráňte prach a vymaľovať- Odporúčaná zrnitosť brusiva - 150
- V prípade úprav veľmi hladkých sadrových omietok (dokončených plstom) potiahnite podklad základným náterom - podkladovou emulziou s použitím Śnieżka GRUNT. Olej-ftalové obloženie a zmatnite a pred stierkovaním vymaľujte ACRYL-PUTZ® GK 41 POLYMEROVÝ ZÁKLADNÝ NÁTER KONTAKT
- Nástroje po práci umyte vo vode

PARAMETRE MAĽOVANIA PRE JEDNOTLIVÉ METÓDY

METÓDY NANÁŠANIA	PARAMETRE NANÁŠANIA			
	viskozita stierky	pridanie vody	hrúbka jednej vrstvy	odporúčaný počet vrstiev
	5 kg, Ø6mm - [s]	[%]	[mm]	
kovové hladidlo	obchodná podoba	-	k 3	1-2
Hydrodynamický postrek	obchodná podoba	k 5	k 3	1-2

MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ

12 mesiacov od dátumu výroby

BALENIE

1,5kg, 5kg, 8kg, 17kg, 27kg

VÝNOSNOSŤ

závisí na drsnosti podkladu - , cca. 1,5 kg / m2 pri hrúbke vrstvy 1 mm.

FARBY

snehobiela

VOC

žiadne

NORMY, SKÚŠKY A OSVEDČENIA

Vnúťorná omietka na báze organických spojív

Prídržnosť: ≥ 0,3 MPa

Trvanlivosť: NPD

Teplná vodivosť: λ_{10,dry} 0,83 W/m•K (tabuľková hodnota)

Reakcia na oheň: Trieda C

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 20/FS20/2014

BOZP A PROTIPOŽIARNA OCHRANA

žiadne

POZOR!

Informácie obsiahnuté v liste sú určené na zabezpečenie optimálneho využitia výrobku, nie sú však základom pre právnu zodpovednosť Výrobcu, pretože podmienky výkonu sú mimo jeho kontroly. Akýkoľvek zásah do zloženia výrobku je neprijateľný a môže výrazne znížiť kvalitu použitého materiálu. V prípade kombinovania s produktmi iných Výrobcov nenesieme akúkoľvek zodpovednosť. Vyššie uvedené informácie boli sprístupnené v dobrej viere, podľa aktuálneho stavu vedomostí a praktických skúseností. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu obsahu v ďalších vydaniach bez predchádzajúceho upozornenia príjemcov.