

# PENETRÁCIA SILNE SAVÝCH, SLABÝCH A VOLŇNÝCH PLÔCH

Śnieżka  
AGRYL-PUTZ®

## PENETRÁCIA SILNE SAVÝCH, SLABÝCH A VOLŇNÝCH PLÔCH

- pripravený na použitie
- polymerová formulácia
- hlboko preniká štruktúru podkladu
- posilňuje a zatesňuje
- poskytuje lepšiu príľnavosť vyrovnávacích vrstiev a farieb
- pre interiér a exteriér

### POPIS VÝROBKU

ŚNIEŻKA ACRYL-PUTZ® GU40 Polymerový hlboko prenikajúci základný náter je určený pre penetráciu silne savých a slabo viazaných tehlových, cementových, vápenných, vápenocementových, sadrových, sadrokartónových, betónových podkladov atď. Zvyšuje príľnavosť a zaisťuje správne vysušenie neskôr nanášaných produktov. Zabraňuje príliš rýchlemu priechodu vody k podkladu. Preniká do podkladu a viaže uvoľnené kamenivo. Vytvára saténový, transparentný, paropriepustný povlak

### POUŽITIE

Je určený pre stierkovacie hmoty, farby, lepidlá a vyrovnávacie povlaky na stropy, steny a podlahy vo vnútri aj vonku.

### VLASTNOSTI VÝROBKU

Hustota [g/cm<sup>3</sup>] cca 1

pH 6,0÷8,5

čas vysušania [h] cca 2

v závislosti na savosti podkladu, teplote a vlhkosti

Vonkajší vzhľad tekutina mliečnej farby

### SPÔSOB POUŽITIA

#### Príprava podkladu

- Podklad musí byť rovný, pevný, vyzrievaný a zbavený nečistôt, bez mikrobiálnej agresie (húb, plesní, machu) atď.

#### Príprava výrobku

- Prípravok premiešajte, neodporúča sa riediť

#### Nanášanie

- Aplikujte pri teplote podkladu a okolia +5°C až +25°C jednu vrstvu štetcom, valčekom alebo hydrodynamickým postrekom,
- Nedovoľte k tvorbe kaluží a fľakov,
- Na vysoko savé a slabé podkady sa odporúča aplikovať druhú vrstvu prípravku na vstrebanú a ešte mokrú prvú vrstvu.
- Po 24 hodinách od ukončenia vykonávajú d'alsie dokončovacie práce
- V prípade vonkajšieho použitia, aplikácia a schnutie výrobku sa nemôže konať pri zlom počasí.
- Nástroje umývajte vodou.

### PARAMETRE MAĽOVANIA PRE JEDNOTLIVÉ METÓDY

METÓDY MAĽOVANIA	PARAMETRE MAĽOVANIA				
	viskozita	pridanie riedidla	priemer trysky pištole	tlak postreku	odporúčaný počet vrstiev
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
štetec, valček	obchodná podoba	-	-	-	1
Pneumatický postrek	-	-	-	-	-
Hydrodynamický postrek*	obchodná podoba	-	0,43÷0,66	≥3	1

\* postrek bol vykonaný zariadeniami firmy Graco, model 495 ST PRO

Karta technická 1/2 Ostatnia aktualizácia: 2015-10-20

## MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ

12 mesiacov od dátumu výroby

## BALENIE

1L, 5L

## VÝNOSNOSŤ

k 10 m<sup>2</sup> / l v závislosti na savosti podkladu

## FARBY

tekutina mliečnej farby

## VOC

Limit obsahu VOC pre túto kategóriu výrobkov: kat.(A/h/FW) max.30 g/l (2010). Výrobok obsahuje max. 30g/l

## NORMY, SKÚŠKY A OSVEDČENIA

brak

## BOZP A PROTIPOŽIARNA OCHRANA

Limit obsahu VOC pre túto kategóriu výrobkov: kat.(A/h/FW) max.30 g/l (2010). Výrobok obsahuje max. 30g/l

## POZOR!

Informácie obsiahnuté v liste sú určené na zabezpečenie optimálneho využitia výrobku, nie sú však základom pre právnu zodpovednosť Výrobcu, pretože podmienky výkonu sú mimo jeho kontroly. Akýkoľvek zásah do zloženia výrobku je neprijateľný a môže výrazne znížiť kvalitu použitého materiálu. V prípade kombinovania s produktmi iných Výrobcov nenesieme akúkoľvek zodpovednosť. Vyššie uvedené informácie boli sprístupnené v dobrej viere, podľa aktuálneho stavu vedomostí a praktických skúseností. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu obsahu v ďalších vydaniach bez predchádzajúceho upozornenia príjemcov.