

ŚNIEŻKA COLOREX UNIVERZÁLNY PIGMENTOVÝ KONCENTRÁT

- ľahká v používaní
- Široká škála farieb
- univerzálny - pre farby na báze vody a rozpúšťadiel

POPIS VÝROBKU

Śnieżka COLOREX je vodná disperzia pigmentu s pridaním pomocných látok, ktoré umožňujú miešanie aj s produktmi na báze rozpúšťadiel.

POUŽITIE

Je navrhnutý tak, aby farbiť na zvolenú farbu vodou riediteľných a rozpúšťadlových náterových hmôt a : disperzné farby, lepiace farby, chlórkaučukové ftalové emaily, vápencové farby a ďalšie. Niektoré z farieb uvedených v farebnej stupnici môžu byť použité vo vonkajšom prostredí.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Viskozita (Fordov pohár Ø5 mm), 20°C, [s] 5-15

Hustota [g/cm³] 1,00-1,70

pH 7-9

SPÔSOB POUŽITIA
Príprava výrobku a nanášanie

- Dôkladne pretrepte pred použitím na účely zjednotnenia obsahu balíka.
 - Ak chcete zvoliť vhodnú farbu farbeného náteru, odporúča sa predbežne zmiešať **COLOREX-u** s farbou v menšej vzorke a sušiť na stene (vodové farby možno sušiť pomocou ventilátora alebo sušiča vlasov); možné korekcie výslednej farby môžu byť vykonané pridaním príslušného množstva **COLOREX-u** alebo farby.
 - Po stanovení pomeru, konečné farbenie musí byť vykonané v takom množstve, aby bolo postačujúce pre celé maľovanie.
 - Pridať nie viac ako 1 balenie na 1 liter farbeného náteru.
 - Pridanie viac ako 10% objemu pre rýchloschnúce farby môže zvýšiť dobu schnutia a znížiť lesk a v disperzných náteroch znížiť ich pevnostné vlastnosti.
 - Farbu s prímiesou **COLOREX-u** nanášajte na podklad v súlade s odporúčeniami uvedenými na štíte farby.
- Nepridávajte k výrobkom vytvrdzovaným vlhkosťou.

PARAMETRE MAĽOVANIA PRE JEDNOTLIVÉ METÓDY

METÓDY NANÁŠANIA					
	viskozita farby	pridanie riedidla	priemer trysky pištole	tlak postreku	odporúčany počet vrstiev
	[s]	[%]	[mm]	[mPa]	
Štetec, valček	podľa odporúčaní pre danú farbu				
Pneumatický postrek	podľa odporúčaní pre danú farbu				
Hydrodynamický postrek					

MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ

24 mesiacov od dátumu výroby

BALENIE

100ml

VÝNOSNOSŤ

nevzťahuje sa

FARBY

28 farieb v súlade s farebnou stupnicou, intenzivita závislá na druhu použitej farby

BOZP A PROTIPOŽIARNA OCHRANA**POZOR!**

Informácie obsiahnuté v liste sú určené na zabezpečenie optimálneho využitia výrobku, nie sú však základom pre právnu zodpovednosť Výrobcu, pretože podmienky výkonu sú mimo jeho kontroly. Akýkoľvek zásah do zloženia výrobku je neprijateľný a môže výrazne znížiť kvalitu použitého materiálu. V prípade kombinovania s produktmi iných Výrobcov nenesieme akúkoľvek zodpovednosť. Vyššie uvedené informácie boli sprístupnené v dobrej viere, podľa aktuálneho stavu vedomostí a praktických skúseností. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu obsahu v ďalších vydaniach bez predchádzajúceho upozornenia príjemcov.