

Poslední aktualizace 13-01-2015

## ŠNIEŽKA UREKOR S ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVA



### ŠNIEŽKA UREKOR S

### ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVA

pro ocelové a litinové prvky

- chrání proti korozi, vhodná pro ocelové a litinové materially
- s vysokou přilnavostí k podkladu
- rychleschnoucí
- Prodlužuje životnost vrchního nátěru

### POUŽITÍ

Je určen pro základní antikorozní nátěr ocelových a litinových konstrukcí, pro použití v interiéru a exteriéru, tak že chrání proti korozi a prodlužuje životnost vrchních nátěrů. UREKOR S je doporučen pro použití jako základní antikorozní nátěr pro syntetické, olejové emaily, alkydové modifikované emaily. Možno používat i pod vrchní barvy na báze chlorkaučuku.

### VLASTNOSTI VÝROBKU

Vzhled náterová hmoty:	matný
Hustota, za teploty 20±0,1°C nejvíce, [g/cm <sup>3</sup> ]	1,4
Čas vysoušení povlaku za teploty 20 ± 2 ° C při relativní vlhkosti vzduchu 55 ± 5%	
Je povlak suchý na dotek, nejvíce [h]	1
Doporučené ředidlo	Šniežka olejovo-ftalové bezaromatické ředidlo alebo olejovo-ftalové ředidlo  Šniežka chlórkaučukové ředidlo

## ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu	<p>Nové nenatřené podklady důkladně očistěte "stříbrnému" kovu ST2 (20 dle PNISO 85011: 1996).</p> <p>Nové kovové povrchy vyčistěte od rzi, mastnot, prachu a jiných nečistot.</p> <p>Z ploch určených pro renovaci odstraňte volné vrstvy starých nátěrů, rez, prach, mastnotu a ostatní nečistoty.</p> <p>Vyčištěné povrchy odmastěte a ředidlem, acetone, petrolétrem.</p>
Příprava barvy k aplikaci	<p>Barvu pečlivě promíchejte</p> <p>Pokud je to nutné, zředíte do pracovní viskozity ředidlem pro chlorkaučukové a polyvinyllové výrobky</p>
Aplikace barvy	<p>Nanášejte štětcem nebo stříkacím zařízením</p> <p>Aplikujte 1-2 vrstvy v závislosti na korozní agresivitě prostředí.</p> <p>Druhú vrstvu nanášejte po 4-6 h. Minimálně tloušťka je 60 micronů suchého nátěru.</p> <p>Vrchní nátěry aplikujte po 24 hodinách sušení, chlorkaučukový po minimálně 72 hodinách, a nebo podle doporučení pro vrchní nátěry. Před malováním provedte na malém povrchu zkušební nátěr pokud nově nanesená vrstva nátěru nezpůsobuje zvrásnění, práce mohou pokračovat.</p> <p>Natírání provádějte při okolní teplotě nad + 10 ° C a relativní vlhkosti 80%.</p>
Doplňující informace	<p>UREKOR S Barva odstín červená oxidová a černá vydrží teploty k 200 ° C</p>

## PARAMETRY APLIKACE PRO JEDNOTLIVÉ METODY

### PARAMETRY APLIKACE

METODY	PARAMETRY APLIKACE				
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
APLIKACE štetec, váleček	viskozita obchodní podoba	Ředění -	průměr trysky pistole	tlak postřiku	1
Pneumatický postřik	25÷35	k 20	1,5÷2	0,3÷0,5	1-2
Hydrodynamický postřik *	obchodní podoba	-	0,26	20÷21	1

\* Postřik byl proveden zařízeními firmy Graco, model 395 ST PRO

#### MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST

18 měsíců

#### BALENÍ

200ml, 1L, 2,5L, 5L, 10L

#### VYDATNOST

k 9 m<sup>2</sup>/l při jednom nátěru

#### ODSTINY

Bílá, kyslíková červená, šedá, černá

#### VOC

Limit obsahu VOC pro tenhle výrobek : kat. (A/i/SB): 500g/l (2010). Výrobek obsahuje max. 500g/l.

#### NORMY, ZKOUŠKY A OSVĚDČENÍ

Osvědčení PZH HK/B/0704/01/2008

PN-C- 81901:2002, druh II B

## BOZP A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Obsahuje: xylén, butan-1-ol, aceton.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H312+332 Škodlivý při styku s kůží nebo vdechování.

H315 Dráždí kožu.

H319 Dráždí oči.

H373 Při dlouhodobém nebo opakovaném polykacím může vést k poškození vnitřních orgánů.

EUH208 obsahuje oximový bután-2-on. Může vyvolat alergickou reakci.

P101 Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte s sebou obal výrobku nebo štítek.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P303+P361+P353 V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy) Okamžitě odstraňte / odložte veškeré kontaminované oblečení. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338 V PŘÍPADĚ POKUD SE DOSTANE DO OČÍ: Pečlivě opláchněte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny a snadno odstranitelné. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Obsah / obal odstraňujte v souladu s platnými předpisy.

## POZOR!

Informace obsažené v listu jsou určeny k zajištění optimálního využití výrobku, nejsou však základem pro právní odpovědnost Výrobce, protože podmínky výkonu jsou mimo jeho kontrolu. Jakýkoliv zásah do složení výrobku je nepřijatelný a může výrazně snížit kvalitu použitého materiálu. V případě kombinování s produkty jiných Výrobců neneseme jakoukoliv zodpovědnost. Výše uvedené informace byly zpřístupněny v dobré víře, podle aktuálního stavu znalostí a praktických zkušeností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu obsahu v dalších vydáních bez předchozího upozornění příjemců.

Technický list &P; Poslední aktualizace: 2015-01-13

Fabrika barev a laků Śnieżka SA, 39-102 Lubzina 34A, Zpráva: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44  
Tel. +48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22, Obchodní rejstřík KRS 0000060537 XII Hospodářské oddělení KRS v Rzeszowě  
DIČ: 818-14-33-438, Základní kapitál plně splacen: 12 617 778 zł, [www.sniezka.pl](http://www.sniezka.pl)

Infolinka: 801 500 801 (Náklady na volání podle sazebníku operátora)