

TESSAROL lodní lak

OBLAST POUŽITÍ

K lakování dřeva ve vnitřním i venkovním prostředí: dveře, dřevěné obložení, lak na korek, zahradní nábytek, lodě nad čarou ponoru ...

VLASTNOSTI

- odolný proti vysoké vlhkosti a velkým tepelným rozdílům
- dobrý rozliv
- stabilní lesk
- snadná aplikace
- odolnost proti čisticím prostředkům používaným v domácnosti

TECHNICKÉ ÚDAJE

SLOŽENÍ	alkydové pojivo, rozpouštědlo
BAREVNÉ ODSTÍNÝ	bezbarvý
TÓNOVÁNÍ	
LESK	lesklý
HUSTOTA	0,9 g / ml
ŘEDĚNÍ	TESSAROL ředidlo, max. 5%
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(e), 400g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 400 g/l
ŘEDĚNÍ	TESSAROL ředidlo, S 6006
BALENÍ	0,2 l, 0,75 l, 2,5 l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5 °C až +35 °C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NAVOD K POUŽITÍ

ZPŮSOB NANÁŠENÍ	ředění	viskozita (DIN 4 mm)	tryska	tlak
štětec, váleček	dle potřeby, max. 5%			
nástřik				
vzdušný nástřik	max. 5%	cca 40 s	1,2 – 1,5 mm	3 – 4 bary
airless		dodavatelská	0,23 – 0,28 mm	120 – 160 barů
PRACOVNÍ PODMINKY	teplota barvy, vzduchu a objektu minimálně +5 °C			
ZASYCHÁNÍ (T = +20 °C, rel. vlhkost 65%)	suchý na prach cca 3 hod, na omak 4 – 5 hod, další vrstva po 24 hodinách Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.			
YDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 8 - 10 m ² /l povrchu. Praktická spotřeba závisí na úpravě, druhu podkladu a způsobu nanášení.			
ČISTĚNÍ NÁRADÍ	TESSAROL ředidlo, S 6006			

PŘÍPRAVA PODKLADU

Dřevěný podklad

Vlhkost u jehličnanů nesmí překročit 15% a u listnatých stromů 12%. Suchý podklad obrousíme a očistíme, potom odstraníme **NITRO ředidlem** vosky, pryskyřice a mastnoty.

Obnovení starých nátěrů

Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme a poškozené zcela odstraníme.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD		PŘÍPRAVA PODKLADU	ZÁKLADNÍ NÁTĚR	VRCHNÍ NÁTĚR
NOVÉ DŘEVO	uvnitř	broušení, odstraňování nečistot	BORI tenkovrstvá lazura – ve zvoleném odstínu	2x TESSAROL lodní lak
	venku			2 - 3x TESSAROL lodní lak
STARÉ NÁTĚRY	uvnitř	čištění, broušení a odstraňování poškozených nátěrů	u velmi poškozených nátěrů BORI tenkovrstvá lazura – ve zvoleném odstínu	1 - 2x TESSAROL lodní lak
	venku			2x TESSAROL lodní lak

POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Bezbarvé nátěry neposkytují dostatečnou ochranu proti UV záření, a proto je nedoporučujeme používat jako samostatný nátěr k lakování předmětů vystavených venkovnímu prostředí.
- Pro dekorativní (barevný) účinek můžeme před lakem použít **BORI tenkovrstvou lazuru** ve zvoleném odstínu.
- Při natírání venkovního nebo ve vlhkém prostředí umístěného dřevěného obložení doporučujeme nejprve natřít dřevo z obou stran **BORI tenkovrstvou lazuru** nebo **BORI impregnací s biocidem W**, protože tím docílíme lepší rozměrovou stabilitu.
- V prostorách se špatným větráním se může objevit silnější zápach po organických rozpouštědlech, proto nedoporučujeme natírání vnitřních částí nábytku nátěry na bázi alkydových pojiv v rozpouštědle.