MAGIA SZLACHETNYCH BARW

MAGNAT

MAGNAT ULTRA MATT (1), LATEXOVÁ BARVA NA STROPY

MAGNAT ULTRA MATT (1), LATEXOVÁ BARVA NA STROPY

VLASTNOSTI:

- NON-REFLEX
- Antireflexní, hluboce matný nátěr
- Redukuje vznik šmouh
- Kryje nedokonalosti podkladu
- Zajišťuje homogenní finalizaci nezávisle na úhlu dopadu světla
- Vynikající efekt - jednolitý strop bez šmouh
- Při natírání necáká
- Snadná aplikace a dokonalé krytí
- Super vydatnost - až 35m² z balení při jedné vrstvě nátěru

POPIS VÝROBKU

MAGNAT ULTRA MATT (1)

Latexová, antireflexní, hluboce matná barva určená k nátěru stropů. Vyrobená na základě progresivní technologie **NON-REFLEX**, která je založená na kompozici vybraných druhů extenderů a sloučenin titanu, zajišťujících absolutní matnost. Díky této formuli vytváří barva MAGNAT ULTRA MATT (1) antireflexní, hluboce matný nátěr redukující vznik šmouh, vyrovnávající nedokonalosti podkladu a zajišťující homogenní finalizaci nezávisle na úhlu dopadu světla. Umožňuje dosažení ideálního výsledku v podobě jednolitého stropu zbaveného šmouh, reflexů a nedokonalostí.

POUŽITÍ

Dekorativní a ochranné interiérové nátěry stěn a stropů: z cementových, vápenno - cementových, vápenných a sádrových malt, sádrokartonových a dřevěných desek, materiálů na bázi dřeva a ze skleněných vláken.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Lesk dle PN EN 13300	hluboký mat	
Viskozita, Brookfield RVT, 20°C, min.	[mPas]	5000
Odolnost proti drhnutí:		
dle PN EN 13300	třída 2	
dle PN-C-81914:2002	typ I –nátěr odolný proti drhnutí za mokra	
Doba schnutí nátěru v teplotě 23±2°C při relativní vlhkosti vzduchu 50±5% stupeň 3 max.	[h]	3

POUŽITÍ

Příprava podkladu	• Podklad musí být pevný, suchý, bez prachu a mastnoty. • Čerstvé vápenno - cementové omítky lze natírat po 4 týdnech vysychání, sádrové po 2 týdnech, tzv. „suché omítky" po vyschnutí, přebroušení a odprášení. • Trvanlivé podklady, podklady natírané poprvé nebo natřené velmi intenzivní barvou je vhodné předem natřít podkladovou barvou MAGNAT Primer. • Skvrny po zatečení vody, od nikotinu a od oleje natřete barvou Śnieżka MAPY–SKVRNY. • Staré nátěry z klihových barev odstranit, umýt a opláchnout vodou s přídavkem mycích prostředků až do odhalení omítky. • Staré nátěry z emulzních barev, které špatně drží na podkladu, odstranit, a pokud dobře drží, omýt vodou s přídavkem detergentů. • Omývané vrstvy starých barev nechat vyschnout. • Silně nasákavé podklady, volně spojené, rozrušené a křídovité podklady (tzn. zanechávající stopy prachu po přetření rukou) se doporučuje natřít polymerovým základem ACRYL-PUTZ®. Podklad se správně naneseným základem musí být matný. • Místa pokrytá houbou a plísní mechanicky očistit a dezinfikovat fungicidním přípravkem VIDARON, přičemž je zároveň třeba zjistit příčinu výskytu hub. • Nerovnosti podkladu je vhodné vyrovnat hotovou stěrkovou hmotou ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ, praskliny a úbytky doplnit hotovou stěrkovou hmotou ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX nebo v případě větších nerovností - sypkou stěrkovou hmotou ACRYL-PUTZ® ST10 START.
Příprava výrobku	• Barvu před natíráním důkladně promíchat. • Do barvy nepřidávat vápno, křídu, titanovou bělobu ani nemíchat s jinými barvami. • Barvy z různých výrobních partií promíchat společně před jejich použitím.

Továrna na barvy a laky Śnieżka S.A. 39-102 Lubzina 34A, Administrace: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44
Tel. + 48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22, Státní soudní rejstřík č. 0000060537, XII. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku v Řešově
NIP (DIČ): 818-14-33-438, základní kapitál splacen v plné výši: 12 617 778 zł, www.sniezka.pl

	• K prvnímu nátěru čerstvých podkladů bez základové barvy se doporučuje barvu naředit v závislosti na nasákavosti podkladu přidáním až 10% vody. • Na podklady se základovým nátěrem nanášejte neředěnou barvu. • Při nátěru tapet ze skleněných vláken (v závislosti na jejich struktuře) je možné 10-procentní naředění produktu. Je třeba dodržovat doporučení výrobce tapet. • V případě zvýšení viskozity po určité době je možné naředit barvu přidáním 3 až 5% vody.
Natírání	• Nanášet ve vnitřních prostorách v teplotě okolí i podkladu od +10°C do +30°C. • Nanášet štětcem, válečkem nebo stříkáním dvě vrstvy barvy - druhou vrstvu po vyschnutí předchozí, tj. po cca 2-4 h. • V případě podkladů bez základového nátěru - při prvním natírání výrobek naředit přidáním maximálně 10%. Další dvě vrstvy barvy nanášet bez ředění. • Nářadí po ukončení natěračských prací umýt ve vodě.
POZNÁMKY	• Plnou odolnost nátěr získává po 28 dnech. • Během natěračských prací a po jejich ukončení větrejte místnost, dokud zápach nezmizí. • Uchovávat a skladovat v těsně uzavřených nádobách.

PARAMETRY NANÁŠENÍ PRO JEDNOTLIVÉ METODY

METODY NANÁŠENÍ	PARAMETRY NANÁŠENÍ				
	viskozita barvy	přídavek ředidla	průměr trysky pistole	tlak stříkání	doporučený počet vrstev
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
Štětec, váleček	obchodní forma	-	-	-	2
Hydrodynamický nástřik*	obchodní forma	-	0,43÷0,66	20÷21	1-2

* stříkání prováděné zařízeními firmy Graco, model 395 ST PRO

DOBA POUŽITELNOSTI
48 měsíců od data výroby.

BALENÍ
2,5L

VYDATNOST
až 14 m²/L v jedné vrstvě

ODSTÍNY
Sněhově bílá

VOC (Těkavé organické látky)
Limit obsahu VOC pro tento produkt: (kat. A/a/WB): 30g/l. Produkt obsahuje max. 30 g/l.

NORMY A ATESTY
PN-C-81914:2002 Typ I – barva odolná proti drhnutí za mokra

INSTRUKCE BOZP A POŽ. OCHRANY
P101: Je-li nutná lekarska pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí
P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku
P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými právními předpisy pro třídění odpadu (Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů)
EUH208: Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2h)-on+. Může vyvolat alergickou reakci

Továrna na barvy a laky Śnieżka S.A. 39-102 Lubzina 34A, Administrace: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44
Tel. + 48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22, Státní soudní rejstřík č. 0000060537, XII. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku v Řešově
NIP (DIČ): 818-14-33-438, základní kapitál splacen v plné výši: 12 617 778 zł, www.sniezka.pl