

## MAGNAT STYLE KLASICKÝ MRAMOR

### MAGNAT STYLE KLASICKÝ MRAMOR

- trvalá konečná úprava povlaku
- poskytuje dýchanie stien
- imituje prírodný pieskovec

### POPIS VÝROBKU

Klasický mramor MAGNAT Style je jemnozrná dekoratívna hmota na báze akrylu, pomocou ktorej môžete tvarovať ľubovoľné vzory aby získali rôzne konečné účinky. Určený na výrobu dekoratívnych povlakov s hrúbkou 5 mm v interiéri. Ideálny pre zdobenie a zdôrazňovanie detailov všetkých architektonických štýlov - klasický, štýlizovaný, ako moderný. Farba a efekt vznikajú tým, že pokryje získanú štruktúru transparentným alebo kovovým Rustikálnym lakom MAGNAT Style.

### POUŽITIE

Určený pre zobenie stien vo vnútri obytných a verejných budov.

### VLASTNOSTI VÝROBKU

Objemová hustota cca. 1,8 g/cm<sup>3</sup>

Čas vysušania maximálne 24h

Príťažnosť ≥0,5 MPa

Teplota používania a podkladu +5°C až +30°C

\* Špecifikácie a návod na použitie sú uvedené pre teplotu +20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu 55%.

### SPÔSOB POUŽITIA

#### Príprava podkladu

- podklady pre tesnenie musia byť suché a bez prachu, mastnoty a iných nečistôt
- Čerstvé vápenocementové omietky môžu byť natreté po 3-4 týždňoch vyzrievania, sadrové omietky po 2 týždňoch, tzv. „suché omietky“ - ihneď po brúsení
- staré nátery lepidla odstráňte, umyte a opláchnite vodou s pridaním čistiacich prostriedkov až do odhalenia omietky
- staré nátery emulznej farby, ktoré sa zle držia podkladu odstráňte a keď sa držia pevne - umyte vodou s pridaním mydla a nechajte uschnúť
- **ak po potrení dlaňou zostáva biely prach, povrch vymaľujte ACRYL-PUTZ®GP41 Hĺboko Prenikajúci Základný Náter Polymer alebo ACRYL PUTZ®GU40 Univerzálny polymerový základný náter**
- miesta pokryté plesňou a hubami, mechanicky čistite a dezinfikujte fungicídnou impregnáciou, s ohľadom na potrebu odstrániť príčiny vzniku húb
- nerovnosti sa odporúča vyrovnať hotovou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ®FS20 Finiš, trhliny a úbytky vyplňte hotovou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ®FX23 Flex alebo - v prípade väčších nerovností - sypkou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ®ST10 Štart
- flaky, škvvrny sadzí, nikotínu a oleja vymaľujte akrylovou farbou Šniežka Flaky-Škvvrny
- bez ohľadu na typ podkladu odporúča sa použiť jednu vrstvu Podkladovej farby MAGNAT Style

#### Príprava výrobku

- prípravok je hotový na použitie hmota.
- Neriedte vodou, nemiešajte s inými výrobkami

#### Aplikácia

- maľujte vo vnútri miestností za teploty okolia a podkladu +5° C až + 30 ° C a pri vlhkosti vzduchu, ktorá neprekračuje 75%
- Aplikujte jednu vrstvu Klasického mramoru
- pokrývajú ďalšie časti povrchu, je treba pamätať, aby kombinovať spôsobom "mokrý na mokrý"
- lakujte po 12h
- po ukončení prác nástroje umývajte vodou.
- počas maliarskych prác a po ich ukončení, vetrajte miestnosť, kým nezmižne zápach

#### Poznámky

- dobrá príprava podkladu, použitie odporúčaných nástrojov a metód prispieva k získaniu vhodnej, vyhlásenej výnosnosti výrobku.
- skladujte v tesne uzavretých nádobách za teploty +5° C až + 30 ° C
- Výrobok nevyžaduje od zhotoviteľa osobitné schopnosti v oblasti aplikácií tohto typu materiálu.
- Maximálne množstvo pigmentu nesmie prekročiť 5% farbeého výrobku
- V prípade farbenia viac balení výrobku na tú istú farbu, na účely zabezpečenia jednotného farebného efektu, toto robíme v jednom balení.
- úplne odolná štruktúra môže byť získaná po 28 dňoch
- suchý na dotyk povlak po cca 6h
- úplne suchý po 24h

### PARAMETRE MAĽOVANIA PRE JEDNOTLIVÉ METÓDY

	PARAMETRE NANÁŠANIA

Karta technická 1/2 Ostatná aktualizácia: 2015-10-07

METÓDY NANÁŠANIA	viskozita farby	pridanie riedidla	priemer trysky pištole	tlak postreku	odporúčany počet vrstiev
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
Štetec, valček, benátske hladidlo	obchodná podoba	-	-	-	1

**MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ**

18 mesiacov od dátumu výroby

**BALENIE**

6kg, 15kg

**VÝNOSNOSŤ**

k 1m<sup>2</sup> / kg pri jednom nanášaní

**FARBY**

biela (originál, nefarbený); hmotu sa zafarbí povrchovo Rustikálnym lakom farbeným pigmentom laku Magnat Tyle podľa 15 farebných receptúr. Množstvo pigmentu by nemalo presiahnuť 5% objemu výrobku

**VOC**

Limit obsahu VOC pre tento výrobok: (kat.A/I/FW): 200g/l (2010). Výrobok obsahuje max. 200 g/l

**BOZP a protipožiarna ochrana**

Limit obsahu VOC pre tento výrobok: (kat.A/I/FW): 200g/l (2010). Výrobok obsahuje max. 200 g/l

**POZOR!**

Informácie obsiahnuté v liste sú určené na zabezpečenie optimálneho využitia výrobku, nie sú však základom pre právnu zodpovednosť Výrobca, pretože podmienky výkonu sú mimo jeho kontroly. Akýkoľvek zásah do zloženia výrobku je neprijateľný a môže výrazne znížiť kvalitu použitého materiálu. V prípade kombinovania s produktmi iných Výrobcov nenesieme akúkoľvek zodpovednosť. Vyššie uvedené informácie boli sprístupnené v dobrej viere, podľa aktuálneho stavu vedomostí a praktických skúseností. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu obsahu v ďalších vydaniach bez predchádzajúceho upozornenia príjemcov.