

MAGNAT STYLE METALLICI DEKORACYJNA FARBA STRUKTURALNA (ZLATO)

MAGNAT STYLE METALLICI DEKORACYJNA FARBA STRUKTURALNA (ZLATO)

- vytvára trvalé povlaky
- dekoratívny efekt s kovovými časticami
- odolná proti umývaniu

POPIS VÝROBKU

Metallici MAGNAT Style je jednovrstvová, štruktúrna farba na báze akrylu, prostredníctvom ktorej získame dekoratívnu štruktúru s kovovými časticami V závislosti na uhle dopadu a druhu svetla a zvolenej farbe, účinok je subtilný alebo kontrastný. Odporúča sa pre použitie na vnútorné steny budov a architektonické detaily. Perfektné a jednoduché riešenie pre tých, ktorí hľadajú moderné dekoratívne efekty.

POUŽITIE

Pre výzdobu cementových, vápennocementových, sadrových omietok, sadrokartónových dosiek v interiéri.

VLASTNOSTI VÝROBKU

hustota [g/cm³] cca 1,03

Brookfieldova viskozita 6/50 [mPas] cca 7000

SPÔSOB POUŽITIA

Príprava podkladu

- povrch určený pre maľovanie by mal byť trvalý, suchý a zbavený prachu, mastnoty,
- Čerstvé vápennocementové omietky môžu byť natreté po 3-4 týždňoch vyzrievania, sadrové omietky po 2 týždňoch, tzv. „suché omietky“ - ihneď po brúsení
- staré nátery lepidla odstráňte, umyte a opláchnite vodou s pridaním čistiacich prostriedkov až do odhalenia omietky
- staré nátery emulznej farby, ktoré zle sa držia podkladu odstráňte a keď sa držia pevne - umyte vodou s pridaním mydla a nechajte uschnúť
- silne savé podklady (ale nie hladené vrstvy), voľne viazane, olupujúce sa a skriedované vymaľujte ACRYL-PUTZ®GP41 Polymerový Hĺboko Prenikajúci Základný Náter alebo ACRYL-PUTZ®GU40 Univerzálny polymerový základný náter
- miesta pokryté plesňou a hubami, mechanicky čistite a dezinfikujte fungicídny prípravok, s ohľadom na potrebu odstrániť príčiny vzniku húb
- nerovnosti sa odporúča vyrovnať hotovou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ®FS20 Finiš, trhliny a úbytky vyplňte hotovou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ®FX23 Flex alebo - v prípade väčších nerovností - sypkou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ®ST10 Štart
- flaky, škvrnny sadzí, nikotínu a oleja vymaľujte akrylovou farbou Śniezka Flaky-Škvrnny
- bez ohľadu na typ povrchu pred aplikáciou farby METALLICI je potrebný 1-2 krát náter povrchu farbou pre interiéry MAGNATLATEX MATT BÁZA podľa zvolených farieb MCS, aby bol podklad farebne jednotný

Príprava výrobku

- MAGNAT Style METALLICI je výrobok pripravený na použitie
- pred maľovaním farbu dôkladne premiešajte ručne.
- POZOR: veľkosť častíc sa v závislosti na výrobnéj šarže môže meniť s cieľom rozdeliť na menšie čiastočky, použitie mechanické miešadlo alebo premiešajte energicky rukou.

Aplikácia

- maľujte vo vnútri miestností za teploty okolia a podkladu +5° C až + 25 ° C a pri vlhkosti vzduchu, ktorá neprekračuje 75%

Etapa I

- 24 hodiny po nanosení farby MAGNAT LATEX MATT, naneste štetcom jednu vrstvu farby METALLICI MAGNAT Style
- aplikujte tak, aby nedošlo k rozdrveniu obsiahnutých kovových častíc
- nanášajte opatrne a rovnomerne rovnaké množstvo farby na jednotku povrchu steny alebo stropu.
- distribuovať výrobok v rôznych smeroch krížovými pohybmi
- spájanie jednotlivých fragmentov je najlepšie vykonávať od suchej do mokrej strany „mokré na mokré“

Etapa II

- Po asi 15 minútach (vrátane okolitých podmienok), keď farba začne byť suchá
- vyhladzujeme farbu plastovým hladidlom
- táto činnosť musí byť vykonávaná jemne krátkymi pohybmi, aby nedošlo k nadmernému roztrzeniu kovových častíc
- príliš skoré alebo príliš neskoré stieranie nepomôže dosiahnuť správny konečný výsledok
- miesta obzvlášť citlivé na ťažké znečistenia sa odporúča dodatočne natrieť (po min. 24h bezfarebným

Rustikálnym lakom MAGNAT Style

- nástroje umývajte vodou.
- doba schnutia povlaku pri teplote + 20 ° C a pri vlhkosti 65%: suchý na dotyk po cca 2 h, úplne suchý po 24 hodinách

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- plné odolnostné vlastnosti povlaku farby budú dosiahnuté po 28 dňoch od ukončenia maliarskych prác.
- po ukončení prác vetrajte miestnosť, kým nezmizne zápach
- dobrá príprava podkladu a použitie odporúčaných nástrojov prispieva k získaniu vhodnej, vyhlasej výnosnosti farby.

PARAMETRE MAĽOVANIA PRE JEDNOTLIVÉ METÓDY

METÓDY NANÁŠANIA	PARAMETRE NANÁŠANIA				
	viskozita farby	pridanie riedidla	priemer trysky pištole	tlak postreku	odporúčaný počet vrstiev
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
Štetec	obchodná podoba	-	-	-	1

MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ

18 mesiacov od dátumu výroby

BALENIE

500ml

VÝNOSNOSŤ

k 11m²/l na hladkom povrchu pri 1 vrstve

FARBY

striebro, zlato, meď, grafit na 14 vybraných farbách pozadia získaného pomocou farby MAGNAT LATEX MATT - BAZA

VOC

Limit obsahu VOC pre tento výrobok: kat. (A/a/FW), 30 g/l (2010). Výrobok obsahuje max. 30g/l.

BOZP a protipožiarna ochrana

Limit obsahu VOC pre tento výrobok: kat. (A/a/FW), 30 g/l (2010). Výrobok obsahuje max. 30g/l.

POZOR!

Informácie obsiahnuté v liste sú určené na zabezpečenie optimálneho využitia výrobku, nie sú však základom pre právnu zodpovednosť Výrobcu, pretože podmienky výkonu sú mimo jeho kontroly. Akýkoľvek zásah do zloženia výrobku je neprijateľný a môže výrazne znížiť kvalitu použitého materiálu. V prípade kombinovania s produktmi iných Výrobcov nenesieme akúkoľvek zodpovednosť. Vyššie uvedené informácie boli sprístupnené v dobrej viere, podľa aktuálneho stavu vedomostí a praktických skúseností. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu obsahu v ďalších vydaniach bez predchádzajúceho upozornenia príjemcov.