MAGNAT STYLE BENÁTSKA ŠTUKA
MAGNAT STYLE BENÁTSKA ŠTUKA

- dáva efekt lešteného mramoru
- trvalá konečná úprava povlaku
- poskytuje „dýchanie“ stien
- odolná proti umývaniu

POPIS VÝROBKU

Benátska štuka Magnat Style je tenká vrstva akrylovej štrukturálnej farby určená pre zdobenie interiérových priečok, stropov, stĺpov a ďalších miest a súčastí, ktoré, vďaka ich estetickým kvalitám môžu účinným spôsobom zdobiť interiér. Dokonale imituje leštený mramor s charakteristickými, tromi typmi povrchovej úpravy: saténová (prírodná), lesklá (leštená), intenzívne lesklá (leštená a voskovaná) Benátska štuka MAGNAT Style po povrchovom zabezpečení, možno použiť všade tam, kde povrch štuky nebude vystavený priamemu pôsobeniu vody, horúceho oleja.

POUŽITIE

Hladké cementové, vápenocementové podklady, sadrokartón, sadrové omeitky a hladené povrchy v interiéri.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Objemová hustota cca. 1,7 g/cm³
Doba schnutia vrstvy s hrúbkou cca. 1 mm. cca. 12h
Teplota používania a podkladu +5ºC až +30ºC
* Špecifikácie a návod na použitie sú uvedené pre teplotu +20ºC a relatívnu vlhkosť vzduchu 55%.

SPÔSOB POUŽITIA

Príprava podkladu
• povrch určený pre maľovanie by mal byť trvalý, suchý, zbavený prachu, mastnoty a hrdze
• čerstvé vápenocementové omietky, vyzrievajte 3-4 týždňov, sadrové omietky 2 týždne, vymaľujte ACRYL-PUTZ®GP41 HÍboko Prenikajúci Základný Náter Polymer alebo ACRYL PUTZ®GU40 Univerzálny polymerový základný náter
• staré nátery lepidla odstráňte, umyte a opláchnite vodou s pridaním čistiacich prostriedkov až do odhalenia omietky a vymaľujte ACRYL-PUTZ®GP41 HIboko prenikajúci polymérový základný náter alebo ACRYL-PUTZ®GU40 Univerzálny polymerový základný náter
• staré nátery emulznej farby, ktoré zle sa držajú podkladu odstráňte a keď sa držajú pevne - umyte vodou s pridaním mydla a nechajte uschnúť, potiahnite Farbou pre Základný náter MAGNAT Style
• silne savé podklady, voľne, olupujúce sa a skriedované vymaľujte ACRYL-PUTZ®GP41 HÍboko Prenikajúci Základný Náter Polymer alebo ACRYL PUTZ®GU40 Univerzálny polymerový základný náter
• surové povrchy, hladené povrchy a povrchy vyrobené v systéme sadrokartónových dosiek tzv. „suché omietky" po brúsení opatrne odstráňte prach (tak, že pri dotyku dlaňou nezostáva biely prach) a vymaľujte základným náterom MAGNAT Style;
• miesta pokryté plesňou a hubami, mechanicky čistite a dezinfikujte fungicídnou impregnáciou, s ohľadom na potrebu odstrániť príčiny vzniku húb
• nerovnosti sa odporúča vyrovnať hotovou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ ®FS20 Finiš, trhliny a úbytky vyplňte hotovou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ®FX23 Flex alebo - v prípade väčších nerovností - sypkou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ®ST10 Štart a potiahnuť základným náterom
• fľaky, škvrny sadzí, nikotínu a oleja vymaľujte akrylovou farbou Śnieżka Fľaky-Škvrny

Príprava výrobku
• hmotu zafarbte farebným pigmentom MAGNAT Style podľa dostupných receptov
• v prípade farbenia na inú farbu, množstvo pigmentu by nemalo presiahnuť 10% objemu výrobku.
• v dôsledku tvaru obalu sa odporúča použiť miešadlo s malým priemerom pre dôkladne miešanie
• farbu získanú na bázach z rôznych výrobných šarží pred použitím premiešajte v zbernom balení
• v prípade, že je potrebné získať väčšie množstvo produktu - pripravte hmotu v oddelenej nádobe a potom sa zmiešajte s hmotou vytvorenou skôr

Aplikácia
• maľujte vo vnútri miestností za teploty okolia a podkladu +5° C až + 25 ° C a pri vlhkosti vzduchu, ktorá neprekračuje 75%
• nanášajte na podklad vopred potiahnutý Farbou pre základný náter MAGNAT Style
• hmotu nanášame v 3 vrstvách
• maľujte vo vnútri miestností za teploty okolia a podkladu +5° C až + 30 ° C a pri vlhkosti vzduchu, ktorá neprekračuje 75%
• hrúbka každej z týchto troch vrstiev by nemala väčšia ako 1 mm
• Práce sa môžu začať po vyschnutí vrstvy základného náteru. Vrstvu štuky nanášame tenko v rôznych smeroch. Prebytočný materiál odstráňujeme ťahaním ľahko na povrchu čistým okrajom hladidla. Tak vyplňujeme fragmenty stien. Nechajte zaschnúť po dobu 12 hodín za teploty cca. + 20°C
• Po vysušení 1 vrstvy podobným spôsobom nanášame pomocou malých fragmentov 2 vrstvu. Prebytočný materiál odstráňujeme ťahaním ľahko na povrchu čistým okrajom hladidla. Po 4-6 hodinách rovnakým spôsobom nanášame 3 vrstvu štuku.
• po 2 hodinách okrajom hladidla vyhladzujeme celý povrch - získavame **leštený efekt.**
• po 4 hodinách po nanesení 3 vrstvy, s cieľom dodatočného zabezpečenia a zdôraznenia efektu, pomocou benátskeho hladidla, nanášame tenko 1 alebo 2 vrstvy vosku MAGNAT Style a leštíme hrany mäkkou handričkou alebo okrajom Benátskeho hladidla - intenzívne lesklý efekt; vosk poskytuje mimoriadnu ochranu pred nečistotami

Továrna náterů a laků Śnieżka SA, 39-102 Lubzina 34A, Poľsko, Zpráva: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44
Obchodní rejstřík KRS 0000060537 XII Hospodářské oddělení KRS v Rzeszově
DIČ: 818-14-33-438, Základní kapitál plně splacen: 12 617 778 zł, www.magnatstyle.com

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:
• plné odolnostné vlastnosti povlaku farby budú dosiahnuté po 28 dňoch od ukončenia maliarskych prác.
• po ukončení prác vetrajte miestnosť , kým nezmizne zápach
• dobrá príprava podkladu a použitie odporúčaných nástrojov prispieva k získaniu vhodnej, vyhlasenej výnosnosti farby.
• Dôkladne premiešajte - mechanicky takým spôsobom, aby nezanechať zvyšky pigmentu na stenách obalu;
• nepridávajte vápno a nemiešajte s iným typom emulzných farieb.
• neutierajte zvýšky materiálu na okrajoch obale - prispieva k vysušaniu a drveniu materiálu, ktorý vo výsledku poškodzuje dekoráciu na stene

PARAMETRE MAĽOVANIA PRE JEDNOTLIVÉ METÓDY

METÓDY NANÁŠANIA	PARAMETRE NANÁŠANIA				
	viskozita farby	pridanie riedidla	priemer trysky pištole	tlak postreku	odporúčaný počet vrstiev
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
Benátske hladidlo	obchodná podoba	-	-	-	3

MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ
18 mesiacov od dátumu výroby

BALENIE
1kg, 5kg

VÝNOSNOSŤ
k 2 m²/kg pri troch vrstvách

FARBY
biela (originálna, nefarbená), 15 farieb po zafarbení Farebným pigmentom MAGNAT Style, farbu možno tónovať na ďalšie farby s pridaním pigmentu - až k 10% z objemu obale

VOC

Limit obsahu VOC pre tento výrobok: kat. (A/a/FW), 30 g/l (2010). Výrobok obsahuje max. 30g/l.

NORMY A OSVEDČENIA

BOZP a protipožiarna ochrana

Limit obsahu VOC pre tento výrobok: kat. (A/a/FW), 30 g/l (2010). Výrobok obsahuje max. 30g/l.

POZOR!
Informácie obsiahnuté v liste sú určené na zabezpečenie optimálneho využitia výrobku, nie sú však základom pre právnu zodpovednosť Výrobcu, pretože podmienky výkonu sú mimo jeho kontroly. Akýkoľvek zásah do zloženia výrobku je neprijateľný a môže výrazne znížiť kvalitu použitého materiálu. V prípade kombinovania s produktmi iných Výrobcov nenesieme akúkoľvek zodpovednosť. Vyššie uvedené informácie boli sprístupnené v dobrej viere, podľa aktuálneho stavu vedomostí a praktických skúseností. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu obsahu v ďalších vydaniach bez predchádzajúceho upozornenia príjemcov.

Továrna náterů a laků Śnieżka SA, 39-102 Lubzina 34A, Poľsko, Zpráva: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44
Obchodní rejstřík KRS 0000060537 XII Hospodářské oddělení KRS v Rzeszově
DIČ: 818-14-33-438, Základní kapitál plně splacen: 12 617 778 zł, www.magnatstyle.com