

MAGNAT STYLE IMPREGNOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ VOSK**MAGNAT STYLE IMPREGNOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ VOSK**

- impregnuje a zabezpečuje proti nečistotám
- dáva lesk.
- poskytuje dýchanie stien

POPIS VÝROBKU

Impregnovací a zabezpečovací vosk MAGNAT Style je pasta, ktorá dáva osobitný lesk a uľahčuje následnú starostlivosť povrchu získaného pomocou Benátskej štuky alebo Vápennej štuky MAGNAT Style. Vyrába sa z disperzií a voskov. Vytvára priehľadný povlak odolný proti mechanickému drhnutiu a premyvaniu vodou s pridaním detergentov.

POUŽITIE

K lešteniu a zabezpečeniu dekoratívnych efektov získané pomocou Benátskej štuky alebo Vápennej štuky MAGNAT Style.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Objemová hustota cca. 1,0 g/cm³

Čas vysušania povlaku cca. 2h

Teplota používania a podkladu +5°C až +25°C

* Špecifikácie a návod na použitie sú uvedené pre teplotu +20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu 55%.

SPÔSOB POUŽITIA**Príprava podkladu**

- dekoratívny povrch získaný pomocou Benátskej štuky alebo Vápennej štuky MAGNAT Style by mal byť úplne suchý.

Príprava výrobku

- pred použitím premiešajte výrobok

Aplikácia

- maľujte vo vnútri miestností za teploty okolia a podkladu +5° C až + 25 ° C a pri vlhkosti vzduchu, ktorá neprekračuje 75%
- nanášajte na podklad vopred pripravený Benátskou štukou alebo Vápennou štukou MAGNAT Style
- Vosk nanášame v jednej dvoch vrstvách v intervaloch cca. 2 hodiny.
- dve vrstvy vosku zvyšujú odolnosť proti nečistotám podkladu
- Vosk naneste tenkou vrstvou pomocou Benátskeho hladidla MAGNAT na cca. 1m² povrchu štuky
- po cca. 5 minútach, kedy povrch bude suchý, matný a vosk sa stáva transparentný, je treba leštiť mechanickou brúskou alebo ručne fanelovou handričkou tkaniny alebo benátskym hladidlom
- týmto spôsobom pokryte a vyleštite celý povrch štuky
- nanášanie druhej vrstvy vykonávajte analogickým spôsobom
- v prípade veľkých povrchov práce sa najlepšie vykonáva v dvojsobnom tíme, jedna osoba aplikuje vosk a druhá leští
- nástroje umývajte vodou.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- plné odolnostné vlastnosti povlaku budú dosiahnuté po 48 hodinách od ukončenia prác.
- po ukončení prác vetrajte miestnosť, kým nezmizne zápach
- dobrá príprava podkladu, použitie odporúčaných nástrojov a metód prispieva k získaniu vhodnej, vyhlásenej výnosnosti výrobku.

PARAMETRE MAĽOVANIA PRE JEDNOTLIVÉ METÓDY

METÓDY NANÁŠANIA	PARAMETRE NANÁŠANIA				
	viskozita vosku	prídanie riedidla	priemer trysky pištole	tlak postreku	odporúčaný počet vrstiev
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
benátske hladidlo	obchodná podoba	-	-	-	1-2

MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ

18 mesiacov od dátumu výroby

BALENIE

0,4kg

VÝNOSNOSŤ

k 32m² /z balenia 0,4kg pri jednej vrstve

FARBY

Biela, po vyschnutí priehľadná

VOC

Limit obsahu VOC pre tento výrobok (kat.A/IFW), 200 g/l (2010). Výrobok obsahuje max. 200g/l.

BOZP a protipožiarna ochrana

Limit obsahu VOC pre tento výrobok (kat.A/IFW), 200 g/l (2010). Výrobok obsahuje max. 200g/l.

POZOR!

Informácie obsiahnuté v liste sú určené na zabezpečenie optimálneho využitia výrobku, nie sú však základom pre právnu zodpovednosť Výrobcu, pretože podmienky výkonu sú mimo jeho kontroly. Akýkoľvek zásah do zloženia výrobku je neprijateľný a môže výrazne znížiť kvalitu použitého materiálu. V prípade kombinovania s produktmi iných Výrobcov nenesieme akúkoľvek zodpovednosť. Vyššie uvedené informácie boli sprístupnené v dobrej viere, podľa aktuálneho stavu vedomostí a praktických skúseností. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu obsahu v ďalších vydaniach bez predchádzajúceho upozornenia príjemcov.