



ŚNIEŻKA EMAIL SYNTETICKÝ UNIVERZÁLNI

- odolnost proti dezinfekčním prostředkům*, mechanickým a atmosférickým činitelům,
- splňuje požadavky na použití ve veřejných a zdravotnických prostorách,
- těžko hořlavý nátěr - třída hořlavosti D-s1, d0
- vynikající vydatnost a krytí,
- trvanlivé a živé barvy.

*zkoušky provedeny na vybraných vzorcích dezinfekčních prostředků

POUŽITÍ

Používá se k dekorativním a ochranným nátěrům dřevěných povrchů a povrchu z materiálů na bázi dřeva: oken, dveří, nábytku, atp., omítek a kovu: bran, oplocení, atp. používaných v interiéru i exteriéru. Email je vhodný k použití v obytných prostorách, ve zdravotnických zařízeních určených pro stálý pobyt nemocných, v učebnách a dále v prostorách určených ke skladování potravin (bez přímého kontaktu s potravinami).

VLASTNOSTI VÝROBKU

Dekorativní efekt nátěru: lesk, mat (bílá, černá)

Hustota v teplotě 20±0,1°C max. [g/cm³]: 1,5

Doba schnutí nátěru v teplotě 20±2°C při relativní vlhkosti vzduchu 55±5%, nátěr suchý na dotek max. [h] 16

Ředidlo: Śnieżka Olejovo-ftalové nearomatické ředidlo, Śnieżka Olejovo-ftalové ředidlo

POUŽITÍ

Příprava podloží	• Podloží musí být suché, bez rzi, prachu, mastnoty a jiných nečistot. • Místa znečištěná pryskyřicí a mastnotou omyjte extrakčním benzínem. • Na nové dřevěné povrchy a povrchy z materiálů na bázi dřeva se doporučuje použít barvu Śnieżka ZÁKLAD NA DŘEVO. • Dřevěné povrchy zvláště ohrožené působením atmosférických činitelů je třeba před podkladovou barvou navíc natřít bezbarvou impregnací na dřevo DREWKORN EXPERT BEZBARVÝ. • Nové kovové povrchy je třeba natřít základní rychleschnoucí antikorozi barvou Śnieżka UREKOR S. • Zničené olejové nátěry, které špatně drží na podkladu, je třeba z podkladu odstranit, podklad zbavit rzi, špíny a jiných nečistot, v případě potřeby úbytky vyplnit stěrkou a odkrytý podklad natřít základní barvou. • Staré nátěry dobré kvality přebrousit jemným brusným papírem a prach odstranit.
Příprava výrobku	• Email pečlivě promíchat. • Podle potřeby rozředit ředidlem do olejovo-ftalových výrobků nebo nearomatickým benzínem na pracovní viskozitu. • Barvu z různých výrobních partií přelít do větší nádoby a důkladně promíchat.
Natírání	• Natírat při teplotě podkladu a okolí nad +10°C a vlhkosti vzduchu méně než 80%, plochým štětcem s měkkým vlasem, houbičkovým válečkem (flockovým) nebo stříkáním. • Další vrstvu nanášet po cca 24 h (nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu prodlužuje dobu schnutí). • Nářadí po ukončení natěračských prací umýt v olejovo-ftalovém či univerzálním ředidle nebo v nearomatickém benzínu.

PARAMETRY NATÍRÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ METODY

METODY NATÍRÁNÍ	PARAMETRY NATÍRÁNÍ				
	viskozita barvy	přídavek ředidla	průměr trysky pistole	tlak stříkání	doporučený počet vrstev
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
Štětec, váleček	obchodní forma	do 10	-	-	1-2
Pneumatický nástřik	25÷35	do 20	1,5÷2	0,3÷0,5	1-2
Hydrodynamický nástřik*	obchodní forma	-	0,26	20÷21	1-2

* stříkání prováděné zařízeními firmy Graco, model 395 ST PRO

DOBA POUŽITELNOSTI

24 měsíce

BALENÍ

200ml, 400ml, 800ml, 2,5L, 5L, 10L

VYDATNOST

VYDATNOST: až 16 m²/L v jedné vrstvě

ODSTÍNY

22 odstínů

VOC (Těkávé organické látky)

Limit obsahu VOC pro tento produkt: (kat. A/d/SB): 300g/l (2010). Produkt obsahuje max. 300g/l.

NORMY, ZKOUŠKY A ATESTY

ZN-SN 023:2009

INSTRUKCE BOZP A POŽ. OCHRANY

Aquatic Chronic 3: H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Flam. Liq. 3: H226 - Hořlavá kapalina a páry

STOT SE 3: H336 - Může způsobit ospalost nebo závrať

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí

P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku

P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte

P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání

P312: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P370+P378: V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj ABC

P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

EUH208: Obsahuje butan-2-on-oxim. Může vyvolat alergickou reakci

POZOR!

Účelem informací obsažených v technickém listu je zajištění optimálního využití produktu, nejsou však podkladem pro právní odpovědnost výrobce, neboť podmínky provádění jsou mimo jeho kontrolu. Jakýkoliv zásah do složení produktu je nepřípustný a může zásadně snížit kvalitu používaného materiálu. Za spojení s produkty jiných výrobců neneseme žádnou odpovědnost. Výše uvedené informace byly poskytnuty v dobré víře, podle aktuální úrovně znalostí a praktických zkušeností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu obsahu v dalších vydáních, aniž by o této skutečnosti předem informoval odběratele.