

# CAPAROL Samtex 10

Hedvábně matná vinylová barva nejvyšší kvality pro vnitřní použití. Osvědčená kvalita odolnost čištění za mokra třída 1 podle ČSN EN 13 300



## Popis výrobku

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Účel použití             | Interiérová vinylová barva <b>CAPAROL Samtex 10</b> je určena pro vnitřní použití, na stěny a stropy z vápenocementových nebo disperzních omítek, sádrových omítek, betonu, cihel a sádrokartonových desek. Je vhodná na staré povrchy matných disperzních barev, dobře držících strukturovaných tapet a sklotextilních tapet. Díky svým vlastnostem je obzvláště doporučován pro interiéry obytných místností, kanceláří, hotelů, škol, zdravotnických zařízení, která jsou vystavovaná častému mytí a otírání (jako např. zdi chodeb, schodiště, kuchyně, koupelny, dětské pokoje, zdi v blízkosti tabulí, postelí a krbů). |
| Vlastnosti               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ editelná vodou</li> <li>■ s nízkým zápachem</li> <li>■ minimum emisí, neobsahuje rozpouštědla</li> <li>■ výborně kryje již při první vrstvě</li> <li>■ vysoce čistitelná, odolná vůči vodným dezinfekčním prostředkům a domácím čistícím prostředkům</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Materiálová báze         | Polyvinylacetátová pryskyřičná disperze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Balení / velikosti nádob | 1,25 l; 2,5 l a 10 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Barevné odstíny          | Báze 1 (X1): bílá<br>Báze 3 (X3): transparentní<br>Barvu <b>CAPAROL Samtex 10</b> lze tónovat v systému ColorExpress                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stupeň lesku             | Hedvábně matná < 60 (úhel 60°) a ≥ 10 (úhel 85°) dle ČSN EN 13 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Skladování               | V chladu, chraňte před mrazem<br>Trvanlivost v originálním balení minimálně 24 měsíců od data výroby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Technická data           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Oděr za mokra: třída 1 dle ČSN EN 13 300</li> <li>■ Maximální zrnitost: jemná (&lt; 100 mikronů)</li> <li>■ Hustota: cca 1,4 g/cm<sup>3</sup></li> <li>■ Propustnost vodních par (hodnota sd): difúzní hodnota s<sub>d</sub> &lt; 0,2 m</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Zpracování

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Vhodné podkladové materiály | Podklady musí být nosné, suché, zbavené nečistot a odpuzujících částic |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|



### Vnitřní omítky skupin P II a P III

Pevné, normálně savé omítky lze natírat bez jakékoli přípravy.

Na hrubé, porézní, nasákové omítky, mírně uvolňující písek použijte základní nátěr CapaSol RapidGrund nebo Grundier koncentrat LF.

### Strojní sádrové omítky nebo omítky vápenné skupiny P IV

Aplikujte základní nátěr Haftgrund. U omítek, kde byla odstraněna glazovaná plocha očistěte od prachu a aplikujte základní nátěr Dupa-Putz Festiger.

### Sádrové desky

Na nasákové desky naneste základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund nebo Dupa-Putz Festiger. Na silně zhuštěné hladké desky použijte jako základní nátěr pro zlepšení přilnavosti přípravek HaftGrund EG.

### Sádrokartonové desky

Nerovnosti na povrchu tmelu obruste. Měkká a zbroušená místa na sádrovém tmelu zpevněte přípravkem Dupa-Putz Festiger. Dále naneste základní nátěr přípravkem HaftGrund EG. U desek, které obsahují vodorozpustné látky s nebezpečím zbarvení, proveďte základní nátěr přípravkem Caparol Filtergrund.

### Beton

Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky uvolňující prach a písek a aplikujte CapaSol RapidGrund.

### Pórobeton

Aplikujte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund

### Zdivo z vápenopískových cihel a lícových cihel

Natírejte bez předchozích úprav.

### Nosné nátěry

Matné slabě nasákové nátěry natírejte přímo.

Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsňte. Aplikujte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG.

### Nenosné nátěry

Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami a vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice odstraňte.

Na slabě nasákové hladké plochy proveďte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG.

Na hrubé porézní nasákové plochy, uvolňující písek, naneste základní nátěr přípravkem Grundier koncentrat LF nebo CapaSol RapidGrund.

Nenosné nátěry minerálními barvami mechanicky odstraňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.

### Nátěry křehkými barvami

Důkladně omyjte. Použijte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.

### Nenatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem

Natírejte bez předchozího ošetření.

### Nedržící tapety

Odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky tapet omyjte. Opatřete základním nátěrem přípravkem Dupa-Putz Festiger.

### Plochy napadené plísněmi

Napadení plísněmi nebo houbami odstraňte mechanicky za mokra (například okartáčováním, setřením nebo oškrábáním). Plochy napusťte přípravkem Capatop a nechte dostatečně vyschnout. Proveďte základní nátěr podle druhu a povahy podkladu. Na silně napadených plochách proveďte finální nátěr přípravkem Indeko-W.

### Malá defektní místa

Po předchozí příslušné úpravě opravte tmelem Caparol-Akkordspachtel podle předpisu na zpracování, případně proveďte dodatečně základní nátěr.

### Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí a tuku

Znečištění od nikotinu a sazí nebo mastné skvrny omyjte teplou vodou s přidavkem čistícího prostředku pro domácnost, rozpouštějícího tuky a nechte dostatečně vyschnout. Zaschlé skvrny od vody vyčistěte kartáčem za sucha. Opatřete izolujícím základním nátěrem přípravkem Caparol Filtergrund nebo Caparol AquaSperrgrund.

### Dřevo a dřevěné materiály

Natřete vodorozpustnými ekologickými emaily Capacryl nebo lazurami Capadur.

Příprava materiálu

Materiál před použitím promíchejte.

Ředění

Barvu **CAPAROL Samtex 10 doporučujeme neředit**. V případě potřeby pro první nátěr ředte max. 5 % pitné vody. Při použití báze 3 **neředte!**

Spotřeba

Cca 100 ml/m<sup>2</sup> na jeden pracovní postup na hladkém podkladu. Na hrubých plochách se spotřeba příslušně zvýší. Přesnou spotřebu stanovte zkušebním nátěrem.

# TECHNICKÁ INFORMACE

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podmínky při zpracování    | Spodní hranice teploty pro zpracování: +5° C pro okolní vzduch a podklad.<br>Horní hranice teploty pro zpracování: + 30°C pro okolní vzduch a podklad.                                                                                            |
| Vysychání / doba vysychání | Přetírat lze cca po 16 hodinách v závislosti na teplotě a vzdušné vlhkosti, pokud je podklad „teple-suchý“ na dotek. V případě, že je povrch studený na dotyk, počkejte déle. Za nižších teplot a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují. |
| Čistění nářadí             | Přístroje a nářadí vyčistěte ihned po použití vodou.                                                                                                                                                                                              |
| Upozornění                 | Před zpracováním zkontrolujte přesnost barevného tónu                                                                                                                                                                                             |

## Pokyny

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)                  | Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhá povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Určeno pro průmyslové zpracování. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listě. |
| Likvidace                                                             | Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).                                                                                                                              |
| Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin) | Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010).<br>Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC                                                                                                                                                                                                                |
| Prohlášení o obsažených látkách                                       | Polyvinylacetátová pryskyřice, oxid titaničitý, silikáty (křemičitany), voda, aditiva, konzervační prostředky (methylišothiazolinone, benzisothiazolinone).                                                                                                                                                                           |
| Servisní středisko pro zákazníky                                      | Caparol zákaznická podpora:<br>Tel.: +420 224 324 123<br>E-Mail: info@caparol.cz<br>www.caparol.cz                                                                                                                                                                                                                                    |

### Technická informace · vydání: srpna 2022

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz