



Technický list 07.39d Bezpáskový tmel na sádrokartony SUPER FLOT



Výrobek Je připravená suchá spárovací hmota na bázi sádry, vyztužená vláknem, která přináší efekt mikroztužení, zvyšující odolnost spoje. Předchází tak tvorbě trhlin. Slouží pro pevné spojování sádrokartonových a sádrovláknitých desek bez použití bandáže nebo mřížky. Tmel třídy 4B (bezpáskový spárovací tmel) podle ČSN EN 13 963:2008.

Vlastnosti

- p** Spárovací hmota vyztužená vláknem
- p** Rychletuhnoucí
- p** Po nanesení tvrdne rovnoměrně
- p** Nevytváří smršťovací trhliny
- p** Má optimálně dlouhý otevřený čas pro zpracování
- p** Je vydatná, lehká pro zpracování
- p** Velmi lehce se nanáší, brousí
- p** Vysoká odolnost proti vzniku trhlin;

Použití

- Pro interiéry;
- Pro pevné spojování sádrokartonových a sádrovláknitých desek bez použití bandáže nebo výztužné mřížky
- Vyrovnávání nerovností v omítce a sádrokartonových konstrukcích;
- Lokální opravy vnitřních omítek pórobetonových tvárnic, poškozených desek sádrokartonů;

Balení Pytel 5 kg
Barva Bílá až nažloutlá

Technické údaje

Složení	-	sádrovec	
Konzistence	-	sypká směs	
Tepelná odolnost	°C	+75	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	+5	(při přepravě nesmí zmrznout)
Aplikační teplota	°C	+5 / +35	
Pevnost v tahu za ohybu	N	350	dle EN 13963
Přidržnost	N/mm ²	≈ 0,4	porušení v papíru sádrokartonové desky
Čas pro zpracování od namíchání do začátku tuhnutí	min	≈ 50	
Doba tuhnutí	min.	20 < t < 60	
Skladovatelnost	měsíce	12	při teplotách od +5°C do +25°C v originálním neotevřeném obalu na dřevěném roštu

Omezení Mimo jiné není vhodné pro místa zatížená dlouhodobě vlhkem, vodou, pro použití na PE, PP, živичné podklady, dřevěné, kovové a plastové podklady a teflon.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz



Technický list 07.39d **Bezpečný tmel na sádkartony SUPER FLOT**



Pracovní postup	Stěrkované desky musí být pevně osazené na stabilní konstrukci, nebo přilepené k podkladu. Na místě nanášení spárovací hmoty SUPER FLOT musí být čisté, suché a bez prachu. Mezi deskami musí být spára přibližně 2-3 mm. Používat lez při teplotě min. +5°C. Spárovací hmotu SUPER FLOT nasypte do čisté vody a přibližně v poměru 1kg směsi na cca 0,5 litru vody smíchejte. Smíchanou směs nechte 3 minuty odstát a opět důkladně promíchejte, dokud nedostanete konzistenci husté a hladké hmoty. Takto připravenou spárovací hmotu silně nanášejte nerezovým hladítkem nebo špachtlí na spoje, aby pronikla hluboko mezi styčné desky. Namíchanou hmotu spotřebujte do 50 minut od namíchání. Používejte pouze čisté nádoby/nářadí. Přibližně po 60 minutách po nanesení, pomocí špachtle zeškrabejte nerovnosti a přebytečný materiál. Okamžitě po odstranění nerovností můžete nanést finální vrstvu. Drobné nerovnosti vyrovnejte až po úplném vyschnutí speciální brusnou mřížkou nebo brusným papírem (zrnitost cca 80).
Upozornění	Nelze použít pro aplikace v exteriéru.
Čištění	Materiál: voda Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 07.39d».
Aktualizace	Aktualizováno dne: 13.07.2012 Vyhотовeno dne: 29.01.2011

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz