

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelná polyuretan-akrylátová barva na suché interiérové podlahy.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Pro betonové a dřevěné interiérové podlahy.
- Vhodné také pro malování podlah i dřeva natíraných s alkydovými a epoxidovými nátěry nebo ošetřeny epoxidovým lakem.
- Betonové, dřevěné povrchy a schody v suchých, vnitřních, obytných prostorech, komerčních budovách a skladech vystavených snadnému mechanickému a chemickému namáhání.

TECHNICKÉ PARAMETRY

KÓD VÝROBKU	412_6001/3 BÁZE: A,C a F.
BAREVNÉ ODSŤÍNÝ	Tikkurila floor paint – vzorník barev. Navíc velká část barev Tikkurila Symphony barevné karty. Standardní barva šedá 2116.
BALENÍ	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l, Standardní barva 3 l a 10 l.
STUPEŇ LESKU	Pololesk.
OBSAH SUŠINY	Cca. 35%
HUSTOTA	1,1 – 1,2 kg / litr (ISO 2811)
ŘEDIDLO	Voda
DOBA SCHNUTÍ (+23 °C, relativní vlhkost vzduchu 50%)	Proti prachu: cca 15 min. Připraven k použití na další den. Zcela vyschlý do finální trvanlivosti přibližně za 2 týdny.
CHEMICKÁ ODOLNOST	Odolný White spirit a denaturovanému lihu. Neodolává silným rozpouštědlům, např. ředidlům.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Otřete nadměrnou barvu z nářadí. Čistěte s vodou nebo Tikkurila Pensselipesu (čistič nástrojů).
VYDATNOST	5 -7 m ² /l. Vydatnost závisí na způsobu aplikace.
STAVEBNÍ MATERIÁL:	EMISNÍ TŘÍDA: M 1
SKLADOVATELNOST:	Skladovány v originálně uzavřeném obalu při teplotách od + 5°C do + 25°C odděleně od neslučitelných materiálů (oxidující, silné kyseliny a silné zásady), potravin a nápojů. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/i 140 g/l (2010)]	VOC max. <140 g/l
APLIKACE	Válečkem nebo štětcem.
PODMÍNKY APLIKACE	Natíraný povrch musí být suchý, nejméně 4 týdny vyzrálý beton s relativní vlhkostí nižší než 97%. V průběhu aplikace a schnutí, teplota vzduchu, natírané plochy a nátěrové hmoty musí být nejméně + 10°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PŘEDTÍM NENATŘENÉ POVRCHY:

Betonové povrchy: Z povrchu odstraňte špínu, lepidlo, nerovnosti cementu s bruskou. Odstraňte prach po broušení.

Dřevěné povrchy: Odstraňte všechny nečistoty, oleje, mastnoty a prach. Ošetřete uzly dřeva s Tikkurila Knotting Lacquer.

PŘEDTÍM NATŘENÉ POVRCHY: Povrch omyjte čistícím prostředkem Maalipesu, podle návodu na etiketě. Důkladně opláchněte vodou, nechte uschnout. Odstraňte starou odlupující se barvu. Povrch přebrouste brusným papírem a odstraňte brusný prach.

APLIKACE: Před použitím barvu důkladně promíchejte.

Betonové podlahy: Na nové betonové podlahy aplikujte Betolux Akva Primer OR jeden nátěr nebo Betolux Akva zředěný vodou do 10%. Povrchovou úpravu nových, dřívě nenatřených podlah proveďte s 2-3 vrstvami neředěného Betolux Akva. Používejte váleček s krátkým vláknem nebo syntetický štětec pro menší plochy.

Dřevěné podlahy: Na dřevěné neošetřené povrchy aplikujte 1 - 2 vrstvy Helmi Primer. Povrchovou úpravu proveďte s 2-3 vrstvami neředěného Betolux Akva. Použijte syntetický štětec NB. Barva rychle schne, tak si naplánujte nanášení dopředu, abyste se vyhnuli překrývání vrstev. Desky na podlaže natírejte v podélném směru. Opravné nátěry provádějte až poté jako barva uschne.

ÚDRŽBA NATÍRANÉHO POVRCHU: Natřený povrch dosáhne úplné vytvrzení a chemickou odolnost cca 2 týdny po aplikaci. Během tohoto období povrch nečistěte. Je-li to nutné, na čištění použijte štětec, mop nebo hadr. Špinavé povrchy čistěte pomocí neutrálních čistících prostředků nebo s pH (6-8).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Prázdné, suché nádoby z obalů recyklujte nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Kapalný odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy EWC kód odpadu: 08 01 11 nebo 08 01 12.

PŘEPRAVNÍ KLASIFIKACE ADR: Není klasifikován.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: Výrobek není klasifikován jako nebezpečný. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O. Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA 9, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.