



Číslo: 010  
Datum: 14-01-2014  
Verze: 2

**Popis výrobku** : **Impregnační laková lazura**

**Charakteristika** : IMPREGNEER XT je moderní laková lazura, která tvoří lesklý a barevný povrch ošetřeného dřeva v exteriéru. Vytváří velmi trvanlivou ochranu před působením povětrnostních vlivů. Modifikované alkydové pryskyřice hluboce penetrují do dřeva a chrání ho až po dobu šesti let. Je ideální pro ošetřování zahradní galanterie (ploty, pergoly, altány, můstky apod.), zahradního nábytku, dřevěných fasádních prvků a truhlářských výrobků jako jsou okna nebo dveře.

- ✓ snadné použití
- ✓ nevločkuje, reguluje vlhkost dřeva, zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva
- ✓ velmi elastická a trvanlivá, vysoká přilnavost ke dřevu
- ✓ odolává povětrnost. vlivům – poskytuje vysokou ochranu proti biodegradaci

### Technické údaje

Složení : modifikované alkydové pryskyřice  
Hustota při 20 °C : cca 0,85 kg/l  
Doba schnutí : 12-24 hodin  
2. vrstvu lze : po 24 hodinách  
nanášet  
Lesk : pololesk  
Obsah pevných : 22 % obj.  
částic  
Vydatnost : 15 – 20 m<sup>2</sup>/l značně závisí na  
nanášení druhu a zpracování dřeva,  
způsobu aplikace  
Nanášení

- lazurovacím štětcem
- válečkem z mikrovlákna
- postříkem

Balení : 1 l; 2,5 l; 5 l  
Aplikační : nenanášet při teplotě pod +10 °C  
podmínky a vlhkosti vzduchu nad 85 %  
Čištění : lakový benzín  
Ředidlo : nedoporučuje se dále ředit  
Skladovatelnost : dle data uvedeného na obalu

### Podklad

Povrch dřeva musí být čistý, zbavený mastnoty, pryskyřice, a suchý. Maximální vlhkost dřeva nesmí překročit 18 %.

### Pracovní postup

Před použitím výrobek důkladně rozmíchejte a na zkušební ploše zkontrolujte barevný odstín. Dřevo, které má pouze sloupnutou kůru a nebylo ještě ošetřováno, je nutné přebrousit a tím umožnit penetraci výrobku do hloubky. Zpravidla se nanáší dvě vrstvy lazury IMPREGNEER XT. Mezi nanášením jednotlivých

### Pracovní postup

vrstev je potřeba nechat předchozí zaschnout po dobu 12-24 hodin. Nanáší se lazurovacím štětcem nebo válečkem z mikrovlákna. U dřeva, které bylo dříve ošetřené lazurou řady Koopmans a vyžaduje renovaci, se obnoví jeho původní vzhled po očištění přípravkem Buldok Čistič dřeva a nanesení jedné vrstvy lakové lazury IM/REGNEER XT.

Výrobek se nedoporučuje dále ředit. Nářadí se čistí lakovým benzínem.

### Barevné odstíny

bezbarvý, 101 borovice limba, 102 borovice středomořská, 104 dub královský, 106 ořech brazilský, 108 palisandr argentinský, 111 teak přírodní, 229 šedý

### Bezpečnostní pokyny

Informace týkající se bezpečnostních pokynů, ekologie a zneškodňování zbytků a obalů obsahuje bezpečnostní list.

Používejte pracovní ochranné rukavice. Vyžaduje-li to situace, požíjte ochranné brýle.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších poznatků a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem v poslední platné verzi P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN, Holandsko, který si ponechává právo na provádění změn bez povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vtipovaném podkladu vyzkoušet. Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze při doložení na zkušební nátěr. Reklamace barevných závad po zpracování nemůžeme uznat. V případě vaší nejistoty před použitím kontaktujte naše technické oddělení.

Výrobce **P.K. KOOPMANS**  
**LAKFABRIEKEN B.V.**  
Postbus 4 9172 ZS Ferwert (FRL.)  
tel.: +(31) 0518-411292  
www.koopmans.nl

Dodavatel

**METRUM s.r.o.**  
gen. Štefánika 1638  
750 02 Přerov  
tel.: 581 728 228  
www.metrum.cz

**METRUM**  
LEPIDLA • TMELY • STAVEBNÍ CHEMIE