



ŠNIEŽKA NA STŘECHU ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR NA POZINKOVANÉ, OCELOVÉ A HLINÍKOVÉ POVRCHY

Základní antikorozní barva
Na tvrdé kovové povrchy a neznámé
nátěry

Vysoce přilnavá k podkladu
Odolná vůči korozi
Součást Šniežka STŘECHA SYSTEM

POPIS VÝROBKU:

Šniežka NA STŘECHU je kvalitní základní antikorozní barva pro kovové povrchy: střechy, okapy, ploty, parapety a ostatní konstrukce. Doporučuje se zejména pro těžké povrchy, kde se vyskytují staré nátěry, nebo nátěry neznámého původu, stejně jako místa vyčištěné od koroze. Barva je rychleschnoucí, s matným, pružným nátěrem s vynikající přilnavostí k různým podkladům. Výrobek dobře zabezpečuje a překrývá povrchy před finální aplikací vrchního nátěru Šniežka NA STŘECHU.

Je součástí vyvinutého systému pro ochranu kovových povrchů Šniežka STŘECHA SYSTEM. Použitím systémových řešení zaručuje kompatibilitu a vysoce kvalitní konečný výsledek povrchové úpravy.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Barva je určená pro profesionální povrchovou úpravu venkovních kovových, ocelových, zinkových, hliníkových povrchů a na jejich protikorozní ochranu. V případě ocelových povrchů, se může barva aplikovat na nové a staré očištěné podklady. Nové pozinkované a hliníkové prvky vyžadují minimálně 1 rok pro vyzrání.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Hustota, nejvíce	[g/cm ³]	1,35
Povrchová doba sušení, nejvíce	[minut]	30
Tloušťka suchého filmu	[μm]	30 - 40
Vzhled nátěru	matný	

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu	<p>Povrchy, které budou natírány, musí být trvanlivé, čisté, suché, bez prachu, mastnoty, bez znaků koroze.</p> <p>Nové povrchy: nenatřené dřívě kovové podklady by měly být očištěné a odmaštěné Přípravkem pro čištění střechy Śniezka NA STŘECHU, následně opláchnuty čistou vodou a vysušeny.</p> <p>Nové pozinkované a hliníkové prvky vyžadují minimálně 1 rok pro vyzrávání.</p> <p>Renovace: z aplikovaných dřívě barev, odstraňte nečistoty a špatně přilnavé vrstvy starého nátěru, důkladně očistěte zkorodované místa k původnímu kovu. Před aplikací povrch zbavte prachu a umyjte vodným roztokem Přípravku na čištění střechy Śniezka NA STŘECHU v souladu s jeho návodem k použití.</p>
Příprava výrobku	<p>Barvu důkladně zamíchejte.</p> <p>Pokud je to nutné, dosáhněte pracovní viskozitu přidavkem ředidla Śniezka NA STŘECHU a to do 5% ředění.</p>
Aplikace	<p>Nátěr nanášejte štětcem, válečkem, pomocí hydrodynamického nástřikem, nebo v profesionálně připravených lakovacích boxech pomocí stříkací pistole.</p> <p>V případě pneumatického stříkání dosáhněte pracovní viskozitu přidáním cca. 10 až 20% ředidla Śniezka NA STŘECHU.</p> <p>Doporučený počet vrstev 1.</p> <p>Na zabezpečení protikorozi ochrany lakujeme povrch základním nátěrem. Doporučuje se aplikaci min. dvou vrstev polyvinyl-akrylové barvy Śniezka NA STŘECHU.</p> <p>Vrchní nátěr Śniezka NA STŘECHU nanášejte 3-6 hodiny po nanesení vrstvy barvy-základního nátěru Śniezka NA STŘECHU.</p> <p>V případě, překročení časového limitu šesti hodin nanášejte vrchní nátěr po 5 dnech po aplikaci základní nátěrové barvy. Dřívě proveďte zkoušku na malé ploše a pokud do 30 minut nedojde ke smrštění nátěru, mohou malířské práce pokračovat. V opačném případě počkejte další den a proveďte další pokus.</p> <p>Proces sušení je podmíněn vnějšími faktory a tloušťkou vrstev základní nátěrové barvy.</p> <p>Malířské práce provádějte za teploty podkladu a okolí +10 až +25 C a při relativní vlhkosti vzduchu do 80%</p> <p>Vyhňte se aplikaci vlhkých a vysoce rozehrátých povrchů (intenzivní letní horka).</p> <p>Ředění a mytí nástrojů - Ředidlo Śniezka NA STŘECHU</p> <p>Nedoporučuje se používat benzin nebo rozpouštědla, které obsahují ve svém složení benzín pro ředění výrobku nebo mytí povrchu.</p>

PARAMETRY APLIKACE PRO JEDNOTLIVÉ METODY

	PARAMETRY APLIKACE
--	---------------------------

METODY	PARAMETRY APLIKACE				
	viskozita [s]	ředění [%]	průměr trysky [mm]	Aplikační tlak [MPa]	
Špatkátka	viskozita barvy Dodavatelská	k 5	-	-	1
Pneumatický nástřik	Dodavatelská viskozita	provedte zkoušku s cílem zvolit vhodnou pracovní viskozitu * "	1,5÷2	0,3÷0,5	1
Hydrodynamický nástřik *	Dodavatelská viskozita	-	0,28-0,38	12-20	1

* Nástřik byl proveden zařízeními firmy Graco, model 395 ST PRO

MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST

MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST je

18 měsíců

VYDATNOST

k 8 m²/l v jedné vrstvě nátěru

ODSTÍN

- červenohnědá
- šedá

VOC

Limit obsahu VOC (kat. A/i/FR): 500g/l (2010), výrobek obsahuje max. 500g/l.

NORMY, VÝSKUM A OSVĚDČENÍ

Atest PZH HK/B/0031/01/2012

Norma ZN-SN-060:2011

BOZP A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Acute Tox. 4: H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování

Eye Irrit. 2: H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

Flam. Liq. 3: H226 - Hořlavá kapalina a páry

Skin Irrit. 2: H315 - Dráždí kůži

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí

P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

EUH208: Obsahuje butan-2-on-oxim, cobalt bis(2-ethylhexanoate), reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) (MW < 700).

Může vyvolat alergickou reakci

POZOR!

Informace obsažené v listu jsou určeny k zajištění optimálního využití výrobku, nejsou však základem pro právní odpovědnost výrobce, protože podmínky výkonu jsou mimo jeho kontrolu. Jakýkoliv zásah do složení výrobku je nepřijatelný a může výrazně snížit kvalitu použitého materiálu. V případě kombinování s produkty jiných výrobců neneseme jakoukoliv zodpovědnost za kvalitu nátěrového systému. Výše uvedené informace byly zpřístupněny v dobré víře, podle aktuálního stavu znalostí a praktických zkušeností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu obsahu v dalších vydáních bez předchozího upozornění příjemců.

Technický list &P; Posledná aktualizace: 2015-01-19

Fabrika barev a laků Śnieżka SA, 39-102 Lubzina 34A, Zpráva: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44

Tel. +48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22, Obchodní rejstřík KRS 0000060537 XII Hospodářské oddělení KRS v Rzeszově

DIČ 818-14-33-438, Základní kapitál plně splacen: 12 617 778 zł, www.sniezka.pl

Infolinka: 801 500 801 (Náklady na volání podle sazebníku operátora)