

LOXEAL[®] AKTIVÁTOR 11

Charakteristika

Čistí a odmašťuje jednotlivé díly a urychluje dobu vytvrzení anaerobních lepidel a tmelů. Vytvrzovacího účinku je dosaženo během 20 – 120 sekund, v závislosti na druhu lepidla, mezeře mezi díly a na pokojové teplotě. Před montáží je nutné vyčkat na odpaření rozpouštědla. Lze použít na příruby nebo závitové spoje. Aplikujte na jeden z povrchů a nechte po dobu několika sekund zaschnout. Aktivátor 11 může snižovat konečnou mechanickou pevnost.

Fyzikální vlastnosti

Složení	organické rozpouštědlo
Barva	zelená
Viskozita (+25 °C)	1 - 2 mPa.s
Měrná hmotnost (+20 °C)	0,8 g / ml
Bod vzplanutí (COC/DIN/ISO 2592)	+21 °C
Aktivní účinek na povrchu	24 hodin**
Krouticí moment (ISO 10964)	> 5 Nm (Ref. AE 83-54)
Doba použitelnosti (+25 °C)	1 rok

**Jednotlivé díly si udržují svou aktivaci po dobu tří měsíců, pokud jsou uchovávány proti prachu a povětrnostním vlivům.

Skladování

Uchovávejte přípravek v chladné a suché místnosti. Teplota by neměla přesáhnout +25 °C. Použitý produkt nevyhazujte do kontejnerů, zabráníte tím znečišťování půdy.

Další informace o použití, skladování či manipulaci Vám poskytne technický servis Loxeal.

Bezpečnost a zacházení

Před použitím si přečtěte Bezpečnostní list.

Poznámka

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly získány v laboratořích Loxeal a jsou pouze informativního charakteru.

Loxeal nepřebírá odpovědnost za výsledky dosažených jinými metodami měření. Je na zodpovědnosti každého uživatele posoudit vhodnost užití výrobku uvedeného v tomto dokumentu.

Loxeal odmítá veškeré záruky, vyjádřené či implikované, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, plynoucí z prodeje nebo použití výrobků, Loxeal.

Loxeal výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně zisku.