

## Body Plnič 360 2:1

**Body Plnič 360** je Dvousložkový akrylátový HS plnič. Vhodný zejména na nové neobroušené originální díly (O.E.M. / E-COAT). Plnič můžeme aplikovat dvěma způsoby, a to standardně (po zaschnutí brousit brusným papírem) nebo přímo „mokrě do mokrého“. Má vynikající přilnavost na neobroušené povrchy. Je vhodný rovněž na plastové povrchy.

### INFORMACE O VÝROBKU

- Druh** : Dvousložkový akrylátový HS plnič. Vhodný zejména na nové neobroušené originální díly (O.E.M. / E-COAT).
- Způsob aplikace** : Stříkáací pistolí průměr trysky 1,5 - 1,8mm. Tlak 3 - 4 bar.
- Ředění** : Neředí se, v případě aplikace „mokrě do mokrého“ připravit akrylovým ředidlem Body 740.
- Tužidlo** : Tužení v poměru 2:1 tužidlem Body Hardener 720
- Doba schnutí** : 8 - 12 hodiny /23°C
- Odstíny** : Sprej: Bílá, Černá, Šedá, Žlutá, Červená, Modrá, Zelená,
- Skladovatelnost** : Skladujte mezi 5°C až 40 °C

### PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Drobné nerovnosti vyrovnat např. BODY stříkáacím tmelem, obrousit papírem P120 - 150, odmastit, event. správkovat BODY TMELEM JEMNÝM.

Připravit potřebné množství plniče a tužidla ve stanoveném poměru (2:1). Dobře promíchat. Potom připravit BODY AKRYL 740 podle velikosti trysky. Nastavit tlakový vzduch na 3 - 4 bar. Nastříkat 1 - 2 vrstvy.

Po 2-3 hodinách schnutí, podle naředění a tloušťky vrstev lze brousit pod vodou papírem P600-1000 nebo za sucha P320-400. Opět důkladně odmastit!

