

## Sprej P981 1K epoxy primer

Rychleschnoucí antikorozi epoxidový základ ve spreji. Má výbornou přilnavost na všechny druhy kovů včetně nerezové oceli, hliníku, galvanizované oceli i dílům OEM. Po úplném proschnutí základové barvy (12hod./23°C) můžete nanášet jakékoliv nátěrové systémy.

### INFORMACE O VÝROBKU

<b>Druh</b>	: Epoxidový základ ve spreji
<b>Způsob aplikace</b>	: Sprej nanášíte ze vzdálenosti 20-30cm od lakované plochy
<b>Vydatnost</b>	: 2m <sup>2</sup> /sprej v jedné vrstvě na předem připravený povrch
<b>Doba schnutí</b>	: Na dotek 10-15min/23°C další vrstva po 12hod./23°C
<b>Odstíny</b>	: Šedý
<b>Balení</b>	: 400ml
<b>Skladovatelnost</b>	: Skladujte mezi 5°C až 25°C minimálně 36 měsíců

### PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Před použitím dobře promíchejte (1-2min.) a občas opakujte během aplikace. Povrchy musí být suché, čisté, zbaveny prachu, mastnoty a odlupujících se částic rzi nebo staré barvy. Povrchy před lakováním obruste (P240) a odmastěte antisilem 770/771.

Naneste 1-2 vrstvy. V případě dvou vrstev nanášíte druhou do 10-15min. a celou antikorozi vrstvu nechte proschnout 12hod./23°C. Na takto připravený povrch lze aplikovat jakýkoliv nátěrový systém.

Tyto časy jsou proměnné v závislosti na tloušťce vrstvy, teplotě a vlhkosti s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.

**Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.**

