

## TECHNICKÝ LIST PANEELI-ÄSSÄ 20 *Tónovatelný polomatný obkladový lak*

### POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelný tónovatelný akrylový lak pro použití v interiéru.

### VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Obložení stěn a stropů a kulatinové povrchy.
- Pro různé dřevěné, obkladové, kulatinové, betonové a cihlové povrchy v suchých interiérových prostorech. Není vhodný pro ošetření podlah nebo nábytku.



### TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>BÁZE BAREV</b>	Báze EP.
<b>KONEČNÝ EFEKT</b>	Polomatný.
<b>BAREVNÝ ROZSAH</b>	Vzorník Interior wood stains and lacquers.
<b>OBJEMOVÁ SUŠINA</b>	22%.
<b>HUSTOTA</b>	Přibližně 1,0 kg/l, ISO 2811.
<b>TEORETICKÁ VYDATNOST</b>	Hladké povrchy 8-12 m <sup>2</sup> /l.
<b>DOBA SCHNUTÍ</b>	Suchý proti prachu po přibližně 30 minutách. Přetíratelný nebo brousitelný po 2-3 hodinách. Připraven k použití následující den. Lakovaný povrch dosáhne svou konečnou tvrdost po přibližně 1 měsíci.
<b>ŘEDIDLO</b>	Voda.
<b>APLIKACE</b>	Štětcem nebo stříkáním.
<b>ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ</b>	Nejdříve odstraňte přebytečný lak z náradí. Náradí čistěte ihned po ukončení prací vodou. Čistič náradí Pensselipesu se doporučuje na odstranění mírně zatvrdlého laku.
<b>BALENÍ</b>	0,9 l, 2,7 l, 9 l.
<b>SKLADOVÁNÍ</b>	Chraňte před mrazem.
<b>VOC</b>	(Kat. A/e) 130 g/l (2010) Paneeli-Ässä obsahuje VOC max.130 g/l.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

**PODMÍNKY APLIKACE:** Povrch, který má být ošetřen, musí být suchý, okolní teplota nejméně +10°C a relativní vlhkost vzduchu 30–80%.

## TECHNICKÝ LIST PANEELI-ÄSSÄ 20 *Tónovatelný polomatný obkladový lak*

### **PŘÍPRAVA POVRCHU:**

**Neošetřené dřevěné povrchy:** Očistěte dřevěný povrch od všech nečistot a prachu. Povrch lehce navlhčete vodou, nechte uschnout a broušením odstraňte uvolněná dřevná vlákna. Odstraňte brusný prach.

**Předtím lakované povrchy:** Očistěte předtím lakované povrchy čistícím prostředkem Maalipesu a důkladně je opláchněte vodou. Pokud je lakovaný povrch ve velmi špatném stavu, odstraňte jej úplně pomocí odstraňovače barev nebo broušením. Dále postupujte jako s novým povrchem dřeva.

### **LAKOVÁNÍ:**

Lak před použitím a občas během použití důkladně promíchejte až ke dnu. V případě potřeby naředte vodou. Naneste dvě vrstvy ve směru kresby dřeva. Pokud používáte tónovaný produkt, nejprve jej otestujte na samostatném kusu dřeva, abyste se ujistili, že jste zvolili správný odstín. Konečný odstín ošetřeného povrchu závisí na druhu, tvrdosti a původní barvě dřeva a počtu nanesených vrstev. První vrstvu tónovaného laku zředte do 20–30% vodou. Obvykle lze požadovaného odstínu a úrovně lesku dosáhnout po nanesení dvou vrstev. Povrch vždy ošetřujte bez přerušení; u velkých ploch lakujte pro dosažení jednotného odstínu několik panelů současně.

**POKYNY PRO ÚDRŽBU:** V případě potřeby, ne dříve než po přibližně 1 měsíci od lakování: Povrch čistěte jemně vlhkým hadříkem, měkkým kartáčkem nebo houbou a neutrálním (pH 6-8) čistícím prostředkem. Povrch nenechávejte mokry. Silně znečištěné povrchy čistěte s mírně alkalickým (pH 8-10) čistícím prostředkem a například čistícím hadříkem nebo houbou. Povrch důkladně opláchněte.

**ÚDRŽBOVÉ LAKOVÁNÍ:** Povrchy lakované s Paneeli-Ässä mohou být ošetřeny podobným vodou ředitelným lakem. Viz Přípravu.

### **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU:**

Zlikvidujte tekutý odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. Prázdne plechovky recyklujte alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

**BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:** Noste ochranné rukavice. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on (BIT) a reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ónu [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)). Môže vyvolať alergickú reakciu. Tento výrobok obsahuje biocídny výrobok na ochranu produktu počas skladovania. Obsahuje: reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ónu [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)).

**Výrobce:** Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

**Distributor v ČR:** Dejmark Czech s.r.o Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.