

TECHNICKÝ LIST PATIO PIHAKALUSTEMAALI

POPIS VÝROBKU

- Akrylátová barva.

VLASTNOSTI PRODUKTU A PŘÍKLADY POUŽITÍ

- Pro dřevěný nebo kovový zahradní nábytek.
- Vhodné pro neošetřené, předtím natřené nebo lakované povrchy a tepelně zpracované a tlakově upravené dřevo.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BARVY	A, C.
BAREVNÉ ODSŤÍNY	Vzorník 760 colour collection, Wooden Facades. Bílá báze A může být použita jako taková nebo tónovaná podle Tikkurila Wooden Facades vzorníku. Také odstíny ze Symphony vzorníku. Báze C je bezbarvá a před použitím se musí vždy tónovat. Tónovaný produkt nelze změnit.
STUPEŇ LESKU	Pololesklý.
VYDATNOST	7-9 m ² /l
HUSTOTA	Cca 1,20 kg/l v závislosti na odstínu, ISO 2811.
ODOLNOST VŮČI POČASÍ	Dobrá i v průmyslovém prostředí.
OBJEM PEVNÝCH LÁTEK (%)	Cca. 40 % v závislosti na barvě.
BALENÍ	Báze A: 0,225 l, 0,9 l. Báze C: 0,225 l, 0,9 l.
METODY APLIKACE	Štětce ze syntetické vlákniny nebo válec s krátkým vlasem, vyhlazujícím štětcem <u>Konvenční sprej</u> : tryska 1,4-1,8 mm, ředění 0 až 10 objemových % <u>Bezvzduchové stříkání</u> : tryska 0,009 "- 0,013", ředění 0-5 % objemových
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Odstraňte přebytečnou barvu z náradí. Omyjte je mýdlem a vodou. Tikkurila Pensselipesu se doporučuje k odstranění vytvrzené barvy.
DOBA SCHNUTÍ	Proti prachu za 0,5 hod. Přetíratelný následující den. Připraven k použití po 2-3 dnech. Povrch je zcela vytvrzen po cca. 2 týdnech. Při nižších teplotách a během vlhkého počasí je doba schnutí delší.
SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chraňte před mrazem.

TECHNICKÝ LIST

PATIO PIHAKALUSTEMAALI

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE:

Během aplikace a sušení musí být teplota vzduchu alespoň 5 °C, relativní vlhkost vzduchu pod 80 %.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Odstraňte zvětralý šedý povrch dřeva mechanicky. Pokud byl povrch předtím ošetřen olejem, olej by se měl opotřebovat nebo by se měl odstranit broušením. Předtím neošetřené povrchy:

Očistěte povrch dřeva od nečistot, plísní a uvolňujících se částic. Umyjte plesnivé dřevěné povrchy pomocí Terassi-ja kalustepesu podle pokynů. Umyjte kovové povrchy pomocí Panssaripesu. Odstraňte rez. Odstraňte volnou pryskyřici z dřevěných uzlů.

Základujte holé dřevěné plochy s Valtti Pohjuste nebo Valtti Plus Base základovým olejem. Základujte opotřebované dřevěné povrchy jednou s Öljypohja. Základujte kovové povrchy se Rostex Super Akva nebo Rostex Super antikoročním základním nátěrem.

Předtím natřený povrch:

Odstraňte uvolňující se barvu nebo lak. Umyjte dřevěný povrch pomocí Terassi-ja Kalustepesu a kovové povrchy s Panssaripesu. Přebrouste lesklý povrch a ostré hrany. Odstraňte prach z broušení.

Základujte holé dřevěné plochy s Valtti Pohjuste nebo Valtti Plus Base základovým olejem. Základujte opotřebované dřevěné povrchy jednou s Öljypohja. Základujte kovové povrchy se Rostex Super Akva nebo Rostex Super antikoročním základním nátěrem.

APLIKACE:

Když natíráte s jasně červenou, žlutou nebo oranžovou Patio Pihakalustemaali, základujte nejdříve povrch se světlým základním nátěrem nebo odstínem podobným konečnému odstínu. Vhodné základní nátěry jsou uvedeny výše.

Před použitím Patio Pihakalustemaali důkladně promíchejte. Naneste 2 -krát štětcem, válečkem nebo sprejem. Na velkých plochách je nejlepší nanést barvu nejdříve válečkem s krátkým vlasem a potom vyhlazovat štětcem. Nedovolte, aby okraje barevných pásů zaschly. Patio Pihakalustemaali může být ředěná na aplikaci štětcem s max. 5 % vody.

Nátěr schne rychle proto se doporučuje pracovat v pásech. Nejlepší aplikační nástroje jsou štětce ze syntetických vláken, které mají vícevláknové štětiny.

Ošetřete viditelné dřevěné koncové zrna.

V dřevě jsou pryskyřice a jiná barviva, zejména v uzlech. Mohou způsobit změnu barvy nebo pronikání pryskyřice přes povrch barvy v důsledku kolísání teploty a vlhkosti.

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

Povrchy dosahují konečnou tvrdost a trvanlivost po cca. 4 týdnech za normálních podmínek, proto se musí s povrchem tuto dobu zacházet opatrně. Pokud se povrchy musí čistit hned po dokončení, jemně je očistěte měkkým kartáčem, vlhkým čistícím hadříkem nebo mopem.

Povrch můžete očistit nejdříve po cca. 1 měsíci od dokončení s Pihan Huoltipesu (1 díl Pihan Huoltipesu v 5 dílech vody). Velmi špinavé povrchy a skvrny lze čistit silnějším roztokem Pihan Huoltipesu (1: 1). Po umytí opláchněte a nechte vyschnout.

TECHNICKÝ LIST PATIO PIHAKALUSTEMAALI

ÚDRŽBA:

Patio Pihakalustemaali může být přetřené s Patio Pihakalustemaali bez jiného základního nátěru. Viz příprava povrchu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU:

Zneškodněte kapalný odpad podle místních předpisů pro nebezpečný odpad. Recyklujte prázdné, suché plechovky nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Prázdné plechovky recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. Obsahuje 2,4,7,9- Tetrametyldec-5-yn-4,7-diol, reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-izotiazolin-3-onu [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H isothiazol-3-on [ES č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)), 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (OIT) a 3-jód-2-propinylbutylkarbamát (IPBC). Může vyvolat alergickou reakci.

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s r.o., Poděbradská 30, 190 00 Praha 9, Tel: +420 724 554 416, info: cz@dejmark.com, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřeká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.