




## Hot Melt Adhesive / 701F

PDS No. 701F00-E04

2020/01/10

**Charakteristika** Termoplastické tavné lepidlo, 100 % obsah pevných částic. Velmi kvalitní lepidlo na bázi EVA a výbornou přilnavostí při lepení dřeva a papíru.

<u>Vlastnost</u>	<u>Parametr</u>	<u>Metoda</u>
báze	kopolymer etylen-vinyl-acetátu	
vzhled	tyčinky	pohledem
barevný odstín	žlutá	pohledem
teplota měknutí	93 ±10 °C	ASTM-E28 (R&B)
otevřená doba	15 s	Texyear (HMA-04-01)
doba tuhnutí	7 s	Texyear (HMA-05-01)
tvrdost	90 Shore A	ASTM-D2240
viskozita	viz graf níže	Brookfield, vřeteno 34



**Návod na použití**

1. Pracovní teplota: 150 až 180 °C
2. Způsob použití: tavná pistole

**Pokyny**

1. Otevřená doba se mění v závislosti na druhu podkladu, aplikační teplotě tavné pistole, tloušťce naneseného lepidla, teplotě okolí.
2. Nedotýkejte se roztaveného lepidla. V případě popálení lepidlem, chladte studenou vodou. Lepidlo neodstraňujte, překryjte čistým obvazem. Obraťte se o radu na lékaře.
3. Lepidlo nanášejte na čistý povrch – bez prachu apod.
4. Uchovávejte v původním, uzavřeném balení. Skladujte na suchém místě při teplotě 5 °C až 30 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla, jako jsou radiátory nebo topné kabely. Doba skladování je za uvedených podmínek min 2 roky.

**Upozornění** Barva výrobku se může lišit v závislosti na šarži dodané suroviny. Tento parametr nemá vliv na vlastnosti výrobku.

Posouzení FDA

Výrobek vyhovuje FDA Food Grade 21, CFR 175.1205 – lepidla (výrobek splňuje, včetně přidaných barviv, americké předpisy týkající se bezpečného přímého kontaktu výrobku s potravinami).

Poznámka: Údaje obsažené v tomto technickém listu jsou pouze informativní. Nelze na jejich základě vyžadovat záruku. TEX YEAR EUROPE Sp. z o.o. uplatňuje systém jakosti, čímž zaručuje plnění norem kvality. Uživatel musí sám výrobek odzkoušet a rozhodnout se o vhodnosti jeho použití. TEX YEAR nepřebírá odpovědnost za výsledky naměřené uživatelem. Uživatel musí zajistit potřebnou ochranu a taková preventivní opatření, aby se předešlo pracovním nehodám. Vykáže-li výrobek v době záruky jakostní vadu, společnost TEX YEAR poskytne výměnu nebo umožní vrácení výrobku. Konzultace a podněty týkající se možného použití výrobku nesmí být považovány jako záruka neporušení patentu nebo místní legislativy.



Ul. Kolejowa 5-6, 62-200 Gniezno, Polsko  
Tel.: +48 61 42 44 017  
Fax: +48 61 42 43 924  
[www.texyear.com](http://www.texyear.com)