



IMPRACHRON



Číslo: 005
Datum: 13-12-2017
Verze: 3

- Popis výrobku** : Barevná, hluboce penetrující lazura pro ošetřování dřeva v exteriéru
- Charakteristika** : Barevná, hluboce penetrující lazura na bázi modifikovaných alkydových pryskyřic. Ideální pro ošetřování zahradní galanterie (ploty, pergoly, altány, okenice, můstky atp.), zahradního nábytku nebo dřevěných fasádových prvků. Modifikované alkydové pryskyřice hluboce penetrují do dřeva, chrání ho před povětrnostními vlivy včetně působení vody. Lazura zvýrazňuje přírodní vzhled dřeva. Lze ji použít také na chemicky ošetřené dřevo.

Technické údaje

- Složení : modifikovaná alkydová pryskyřice
Hustota při 20 °C : cca 0,88 kg/l
Doba schnutí : 12 – 24 hodin
2. vrstvu lze : po 24 hodinách nanášet
Lesk : mat
Obsah pevných částic : 21 % obj.
Vydatnost nanášení : 10 – 15 m²/l značně závisí na druhu a zpracování dřeva, způsobu aplikace
Nanášení :
 - lazurovacím štětcem
 - ponořováním
 - válečkem s vlasem 4 mm z mikrovláknaBalení : 2,5 l; 5 l; 10 l; 20 l (na objednání)
Aplikační podmínky : nenanášet při teplotě pod +5 °C a vlhkosti vzduchu nad 85 %
Čištění : lakový benzín
Ředidlo : nedoporučuje se dále ředit
Uchovávaní : skladujte v původních baleních, v suchu při teplotách 0 °C – 30 °C, chraňte před přímým slunečním svitem
Skladovatelnost : dle data uvedeného na obalu

Podklad

Povrch musí být čistý, zbavený mastnoty, pryskyřice a musí být suchý. Maximální vlhkost dřeva nesmí překročit 18 %.

Pracovní postup

Před použitím výrobek důkladně rozmíchejte a na zkušební ploše zkontrolujte barevný odstín. U dřevin s vysokým obsahem ve vodě rozpustných látek (dub, modřín, některé exotické dřeviny) může docházet k jejich vymývání a zabarvení okolí. Lazuru je nejlépe vetřít do dřeva lazurovacím štětcem. Je možné nanášet

ponořováním nebo válečkem z mikrovlákna s vlasem 4 mm. Zašedlé dřevo se doporučuje přebrousit nebo očistit přípravkem Buldok Čistič dřeva. Nanáší se 2 až 3 vrstvy v závislosti na nasákavosti. Jsou-li dřevěné

Pracovní postup

prvky chemicky ošetřené tlakovou impregnací, je potřeba povrch jemně přebrousit a nanést ve dvou vrstvách. Renovační nátěry se provádí podle potřeby, nejlépe na jaře, vždy po očištění přípravkem Buldok Čistič dřeva, a to v jedné vrstvě. Opakovaný nátěr se provádí po zaschnutí předchozího. Jste-li na pochybách, kontaktujte technické oddělení dodavatele.

Barevné odstíny

bezbarvý, bílý, 101 borovice limba, 102 borovice středomořská, 103 cedr asijský, 104 dub královský, 105 hruška africká, 106 ořech brazilský, 107 zlatý kaštan, 108 palisandr argentinský, 109 manukový med, 110 mahagon khaya, 111 teak přírodní, 228 topol šedý, 229 grafit sibiřský

Bezpečnostní pokyny

Informace týkající se bezpečnostních pokynů, ekologie a neškodňování zbytků a obalů obsahuje bezpečnostní list a také jsou uvedené na etiketě výrobku.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších poznatků a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem v poslední platné verzi P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN, Holandsko, který si ponechává právo na provádění změn bez povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na výtípaném podkladu vyzkoušet. Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze při doložení na zkušební nátěr. Reklamací barevných závad po zpracování nemůžeme uznat. V případě vaší nejistoty před použitím kontaktujte naše technické oddělení.

Výrobce

P.K. KOOPMANS
LAKFABRIEKEN B.V.
Postbus 4 9172 ZS Ferwert
(FRL.)
tel.: +(31) 0518-411292
www.koopmans.nl

Dodavatel

ELEMENT-SHOP.CZ

Adéla Hanáková
Mlýnská 430
783 55 Velký Újezd
info@element-shop.cz
+420 605 705 195

