

Corotop® FORCE PROTECT 235

Popis	Čtyřvrstvá vysoce paropropustná střešní membrána
Barva	šedá
Barva potisku	modrá + červená
Plošná hmotnost	235 g/m ²
Vlastnosti	Čtyřvrstvá, mimořádně odolná, vysoce paropropustná střešní membrána vyztužená speciální sítkou. Struktura výrobku a pevnostní parametry zaručují nejvyšší odolnost proti poškození mezi střešními membránami nabízenými značkou Corotop. Použití čtyř vrstev je zárukou neměnnosti vynikajících parametrů membrány i za dlouhodobého působení nepříznivých povětrnostních podmínek. Zajišťuje bezpečnost montáže při vysokém zatížení. Pro ty, co hledají nejlepší řešení na trhu střešních membrán.
Použití	• membrána určená pro střechy s neúplným a plným bedněním • předběžné krytí šikmých střech s nízkým sklonem, zateplených i větraných střech • pro většinu typů střešních krytin, zejména pod keramické, betonové střešní tašky a plechové střešní krytiny
Výhody	• vyztužená speciální sítkou nové generace • zaručuje optimální životnost a odolnost • velmi vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám • odolná proti stárnutí

Prohlášení o vlastnostech č. C/021/4			
Základní vlastnosti	Jednotka	Hodnota	Odchylka
Reakce na oheň	třída	E	-
Vodotěsnost	třída	W1	-
Pružnost do teploty	[°C]	≥ -40	-
Pevnost v tahu podélná/příčná	[N/50 mm]	550/ 400	±30 %
Tažnost podélná/příčná	[%]	15/ 20	±30 %
Odolnost proti protrhávání – podélná/příčná	[N]	350/ 400	±20 %
Pevnost v tahu podélná/příčná po umělém stárnutí	[N/50 mm]	NPD	-
Tažnost podélná/příčná po umělém stárnutí	[%]	NPD	-
Vodotěsnost po umělém stárnutí	třída	W1	-
Propustnost páry (ekvivalentní difúzní tloušťka Sd)	[m]	0,07	(±0,03)
Plošná hmotnost	[g/m ²]	235	±20 %
Teplotní odolnost	[°C]	-40 až +80	-
Souosost	vyhovuje		

Rozměrová stabilita	<2 %	
Odolnost vůči záření UV	3 měsíce	
Jiné technické údaje		
Vlastnost	Jednotka	Hodnota
Délka	[m]	50
Šířka	[m]	1,5
Průměr dutinky	[mm]	38
Lepicí pásy	-	na objednávku
Dopor. šířka lepicího pásu	[mm]	15
Počet rolí na paletě	-	15
Váha výrobku	[kg]	17,8
Váha výrobku na paletě	[kg]	291
Způsob zabalení	-	smršťovací fólie
Rozměr palety	[mm]	1200 x 800 x 1650
Způsob uložení	-	svisle
Kód EAN	-	5901535405634
Harmonizovaná norma	-	ČSN EN 13859-1:2010
Oznámený subjekt	-	Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Použití a skladování	
Způsob použití	1. Rozviňte membránu rovnoběžně s okapy potiskem nahoru. 2. Membránu přichyťte sponkami ke krokvím. 3. Pro zajištění těsnosti na krokvích, použijte samolepicí Pásku Corotop® Pur na kontralatě ze strany, kde membrána bude přiléhat ke krokvi. 4. Ukotvěte kontralatě a latě na podkladovou membránu. Kontralatě poskytují prostor mezi podkladovou membránou a latěmi. Celková výška mezi membránou a kontralatěmi + latěmi by měla být 8 až 10 cm. Místa, kde je podkladová membrána poškozena, by měla být přelepena samolepicí Páskou Corotop® Pur a skryta pod kontralatěmi. 5. Jednotlivé vrstvy membrány by se měly překrývat o 10 až 15 cm (pro sklon střechy < 30° překrytí 20 cm). Pro správnou montáž a vodo-těsnost podkladové membrány by se měla při překrytí použít jednostranná páska Corotop® Band nebo oboustranná páska Corotop® Mix. 6. Podkladovou membránu nechte přes plochu střechy přesahovat a upevněte ji k prvkům nad povrchem střechy pomocí oboustranné pásky Corotop® Butyl. 7. Pokud jde o malé prvky jako větrací kanálky, proveďte výřez ve tvaru kosočtverce a přišijte okraje k latím.
Podmínky použití a skladování	Střešní membrány Corotop® se používají jako stavební pokrytí střešní konstrukce pod krytinu a pod obití. Corotop® je možné použít i na plně bedněné střechy. Role by měly být skladované v suchých prostorách. Převážba by měla být prováděna krytými vozy zabezpečenými proti poškození během přepravy. Střešní membrány musí být chráněny před chemickými vlivy, především před rozpouštědly, které trvale snižují technické parametry výrobku.

	Na výrobek se vztahuje záruka pouze při přesném dodržení návodů. Výrobce má právo odmítnout stížnost při nedodržení pokynů pro montáž. Bez etikety výrobku nelze podat oprávněnou reklamaci. Všechna technická doporučení uvedená v pokynech pro montáž vycházejí z know-how výrobce a nejmodernějších poznatků. Tato informace není právně závazná.
Obrázek výrobku	
Uvedené informace a doporučení jsou poskytnuté v dobré víře na základě našich nejlepších znalostí, výzkumu a zkušeností. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky nesprávného nebo chybného používání našich výrobků. Každý uživatel tohoto výrobku musí pomoci všech možných prostředků zjistit, včetně vstupní kontroly výrobku a vhodnosti podmínek, použitelnost dodaného materiálu pro určený účel použití. Informace o výrobku naleznete na webové stránce www.corotop.com.pl	