



Zinsser® Watertite

Akrylová hydroizolační barva s nízkým zápachem

- Zastaví tlak vody až 2,5 baru (dvojnásobná pevnost oproti latexovým hydroizolacím)
- Zabraňuje prosakování vody přes cementové, zděné a betonové stěny a podlahu sklepa
- Ochrana zaschlého nátěru před houbovým poškozením
- Lze aplikovat na mokré i suché povrchy
- Hladký, nežloutnající povrch vaječné skořápky

ZINSSER® WATERTITE

POPIS

Dvouvrstvý systém. První vrstva penetruje a utěsňuje povrch. Druhá vrstva dokončuje proces utěsňování, aby byla zajištěna ochrana proti pronikání vody a ochrana zaskládaného nátěru proti degradaci houbami.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro aplikaci na vnitřní i vnější betonové, štukové, cementové, škvárové a další zdicí povrchy. Produkt je ideální pro vnitřní sklepní stěny a pro utěsnění betonových sklepních desek před pokládkou podlahy (nedoporučuje se pro pochůzná prostory). Lze jej aplikovat i na vnější základy a opěrné zdi, nad i pod úrovní terénu. Na bázi rozpouštědel.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota (g/cm³):	1,47
Stupeň lesku:	Matt
Obsah pevných látek v hmotnosti:	74 %
Obsah pevných látek v objemu:	48 %

DOBA SCHNUTÍ PŘI 20 °C/RV 50 %

Suchý na dotek:	1 h
Suché pro další nátěr:	4 h
Plně vyléčený:	7 - 14 dní

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA MOKRÉHO FILMU

400 - 500 µm na vrstvu

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU

220 - 260 µm na vrstvu

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

1,8 - 2,5 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Nové nebo nenatřené zdvo: Povrch musí být čistý a bez nečistot, mastnoty, oleje, mýdla a dalších kontaminantů. Nové zdvo musí před nanesením hydroizolace vyžrát alespoň 30 dní. Solení nebo výkvěty (bílý práškový usazeninový materiál, který se často nachází na stěnách) musí být odstraněny („naleptány“) roztokem kyseliny chlorovodíkové nebo leptací směsí na beton. Dodržujte pokyny výrobce a bezpečnostní opatření. Po aplikaci povrch důkladně opláchněte vodou.

Odstraňte všechny existující plísňe a houby. Použijte roztok 1 čajového šálku bělidla na litr vody nebo použijte čistič plísní. V komerčních budovách dodržujte příslušné pokyny pro odstraňování plísní (pokud máte obavy z plísní a houb za zdi, pod podlahou, ve ventilačních systémech nebo jiných neviditelných místech, kontaktujte odborníka, který se specializuje na sanaci plísní a houb. Odstraňte vnější plísňe a houby.

Dříve natřené povrchy: WATERTITE zaručeně vytvoří vodotěsný povrch při aplikaci na holé zdvo. Lze jej použít i na dříve natřené, nelesklé povrchy, avšak jeho vodotěsnost pak závisí na celistvosti předchozího nátěru. Nejlepších výsledků dosáhnete, když odstraníte co nejvíce starého nátěru ručním seškrábáním povrchu a následným důkladným broušením drátěným kartáčem. Účinná je také pásavá bruska s brusným pásem o zrnitosti 50. Vnější povrchy by měly být čištěny vysokotlakým čištěním (párou) nebo tryskáním, aby se odstranily všechny uvolněné a olupující se barvy a cement.

Všechny povrchy očistíte roztokem kyseliny chlorovodíkové a důkladně opláchněte vodou. Uvolněný písek a štěrk způsobený leptáním kyselinou musí být z povrchu odstraněn vysáváním nebo zametáním.

Oprava úniků vody a trhlin: všechny otvory a trhliny, zejména aktivní úniky vody, musí být vyspraveny hydraulickým cementem. Utěsňte spoj mezi podlahou a stěnou hydraulickým cementem. Dodržujte pokyny výrobce ohledně doby schnutí atd.

NÁVOD K POUŽITÍ Před a

během aplikace důkladně promíchejte.

PODMÍNKY APLIKACE Teplota

vzduchu, podkladu a nátěrového materiálu 10 °C nebo vyšší.

Abyste zabránili hromadění výparů rozpouštědel, nezapomeňte otevřít všechna okna a dveře.

Pro zajištění proudění vzduchu použijte nejisřivý odsávací ventilátor. Uhasťte všechny plameny a zapalovací hořáky u ohříváče vody a topných systémů. Vypněte vzduchotechnické/topné systémy na termostatu.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

První vrstvu naneste hojně pomocí štětce s tlustými polyesterovými štětinami nebo válečkem na malou plochu (1 m x 1 m) a poté štětcem zapracujte nátěr do pórů zdiva. Naneste tolik barvy, kolik je potřeba, abyste vytvořili souvislý film bez pórů.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: VÁLEČKEM

Pro nenatřené, porézní povrchy použijte váleček s vlasem 24 mm a pro hladké nebo dříve natřené povrchy váleček s vlasem 18 mm. Druhou vrstvu lze nanést štětcem nebo válečkem.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ / ROZLITÍ Čerstvé rozlité

tekutiny a kapky setřete hadrem a ředidlem na barvy. Pro minimalizaci zápachu rozpouštědel použijte lakový benzín bez zápachu a čistit aplikační nástroje mimo pracovní prostor.

POZNÁMKY

- WATERTITE se nedoporučuje pro nádrže na pitnou vodu, cisterny, ptačí koupele nebo bazény, ani jako základní nátěr nebo vrchní nátěr na podlahy vystavené chůzi.
- Neaplikujte, pokud se do 24 hodin očekává silný déšť.

Datum vydání: 23. 10. 2025

Dostupné barvy a velikosti balení: Přehled aktuálně dostupných barev a velikostí balení naleznete na příslušné stránce produktu na www.rust-oleum.eu.

Prohlášení: Informace zde uvedené jsou podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí pravdivé a přesné a jsou poskytovány v dobré víře, avšak bez záruky. Předpokládá se, že uživatel se sám přesvědčil o vhodnosti našich produktů pro svůj konkrétní účel. Společnost Rust-Oleum Europe v žádném případě nenesie odpovědnost za následné ani náhodné škody. Produkty musí být skladovány, manipulovány a používány za podmínek, které splňují doporučení společnosti Rust-Oleum Europe uvedená v nejnovější verzi datového listu produktu. Je odpovědností uživatele zajistit, aby měl k dispozici aktuální kopii. Nejnovější kopie datového listu produktu jsou k dispozici ke stažení zdarma na www.rust-oleum.eu nebo na vyžádání u našeho oddělení zákaznických služeb. Rust-Oleum Europe si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých produktů bez předchozího upozornění.

Rust-Oleum Netherlands BV
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
Nizozemsko T :
+31 (0) 165 593 636 F : +31
(0) 165 593 600 info@rust-
oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE Spojené království
Tel.: +44 (0)1914 113 146
Fax: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France SAS 38,
prům. du Gros Chêne
95322 Herblay
Francie
T : +33(0) 130 40 00 44 F :
+33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

NV Martin Mathys SA
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgie
Tel.: +32 (0) 13 460 200
Fax: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® WATERTITE

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE	
Úroveň VOC:	370 g/l
Hotová směs VOC:	370 g/l
Kategorie VOC:	A/i
Limit VOC:	500 g/l
Poznámky týkající se bezpečnosti:	Viz bezpečnostní list a bezpečnostní informace vytištěné na plechovce.

TRVANLIVOST

Minimálně 3 roky od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorech, mimo dosah přímého slunečního záření při teplotách mezi 4 a 32 °C.

Datum vydání: 23. 10. 2025

Dostupné barvy a velikosti balení: Přehled aktuálně dostupných barev a velikostí balení naleznete na příslušné stránce produktu na www.rust-oleum.eu.

Prohlášení: Informace zde uvedené jsou podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí pravdivé a přesné a jsou poskytovány v dobré víře, avšak bez záruky. Předpokládá se, že uživatel se sám přesvědčil o vhodnosti našich produktů pro svůj konkrétní účel. Společnost Rust-Oleum Europe v žádném případě nenese odpovědnost za následné ani náhodné škody. Produkty musí být skladovány, manipulovány a používány za podmínek, které splňují doporučení společnosti Rust-Oleum Europe uvedené v nejnovější verzi datového listu produktu. Je odpovědností uživatele zajistit, aby měl k dispozici aktuální kopii. Nejnovější kopie datového listu produktu jsou k dispozici ke stažení zdarma na www.rust-oleum.eu nebo na vyžádání u našeho oddělení zákaznických služeb. Rust-Oleum Europe si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých produktů bez předchozího upozornění.

Rust-Oleum Netherlands BV
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
Nizozemsko T :
+31 (0) 165 593 636 F : +31
(0) 165 593 600 info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE Spojené království
Tel.: +44 (0)1914 113 146
Fax: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France SAS 38,
prům. du Gros Chêne
95322 Herblay
Francie
T : +33(0) 130 40 00 44 F :
+33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

NV Martin Mathys SA
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgie
Tel.: +32 (0) 13 460 200
Fax: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu