



VIDARON BEZZÁKLADOVÝ LAK

Technický list Poslední aktualizace: 2015-01-19

VIDARON BEZZÁKLADOVÝ LAK

- Super odolný- Ultra Durable Technology
- Zvýšená odolnost vůči drhnutí a poškrábání
- Vynikající lak
- Jemná vůně
- Rýchleschnoucí
- Pro interiéry

POPIS VÝROBKU:

Bezpodkladový lak VIDARON dává lakovanému povrchu výjimečnou odolnost a mechanickou pevnost. Použitá technologie ULTRA DURABLE TECHNOLOGY je založena na pečlivě vybraných pryskyřicích, díky kterým aplikace je velmi jednoduchá a výsledný povrch trvanlivý a odolný.

POUŽITÍ

Pro ochranné a dekorativní lakování podlah ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v interiéru. Doporučuje se zvláště pro lakování parket a podlah z desek v obytných místnostech a tělocvičnách.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Vzhled	vysoký lesk, pololesk, polomat, mat
Hustota, při teplotě 20±0,1°C maximálně, [g/cm ³]	1,0
Čas vsušení nátěru při teplotě 20 ± 2 ° C při relativní vlhkosti	4

vzduchu 55 ± 5%

nátěr suchý na dotek, nejvíce [h]

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

- Podklady pro lakování by měly být suché, bez prachu a nečistot.
- Dřevo znečištěné pryskyřicí a mastné umyjte technickým benzínem a osušte.
- Nepoužívejte na nenalakované podklady impregnací - lak aplikujte bez podkladu
- Staré nátěry odstraňte k syrovému dřevu hoblováním.
- Nepoužívejte na nalakované nitrolak barvy a podklady - typu kapon.
- Podklady pro lakování by měly být suché, bez prachu a nečistot.

Příprava výrobku

- Lak pečlivě promíchejte
- Nemíchejte s jinými laky.
- Několik hodin před lakováním umístěte lak v místnosti, kde se bude provádět lakování.
- Lak pečlivě promíchejte

Lakování

- Lakujte za teploty od 16 ° C, měkkým štětcem, válečkem nebo stříkáním.
- Naneste 2 nebo 3 vrstvy laku v intervalu min. 12 h.. Podlahy i parkety - 3 vrstvy.
- Další vrstvy aplikujte po cca. 12 h (nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí).
- Mezi vrstvami laku používejte interlaminární broušení papírem se zrnitostí cca.320-400 - lesk.
- Nejlepší dekorativní efekty jsou získány aplikací 3 vrstev.
- Použití lakovaných povrchů je možné po 24 hod., Plné užívání po 3-5 dnech, tělocvičnách po 7 dnech od ukončení lakování.
- Bílý prach během broušení svědčí o vytvrzení laku.

PARAMETRE APLIKACE PRE JEDNOTLIVÉ METÓDY

APLIKAČNÍ METÓDY	APLIKAČNÍ PARAMETRY				
	viskozita	ředění	průměr trysky pistole	Aplikační tlak	doporučený počet vrstev
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	

Štětec, váleček	Dodavatelská viskozita	teplota používání a podkladu	-	-	2-3
Pneumatický nástřík	-	nevyžaduje používání podkladu	1,3-1,4	0,3-0,5	2-3

MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST

24 měsíce

OBALY

750ml, 2,5L, 5L

VYDATNOST

do 15 m²/l v jedné vrstvě v závislosti od savosti podkladu

ODSTÍNY

Bezbarvý

VOC

Limit obsahu VOC pro tenhle výrobek: kat. A/i/SB): 500g/l (2010). Výrobek obsahuje max. 500g/l.

NORMY, VÝSKUM a OSVĚDČENÍ

dle PN-C 81922:2004

BOZP a protipožární ochrana

SKLADOVÁNÍ: Teplota skladování: +5 až +25C

Složení: Uhlovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromatických uhlovodíků.. Obsahuje oxim 2-butanou. Může způsobit alergickou reakci.



POZOR

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H315 Dráždí kůži .

H319 Dráždí oči.

H336 Může způsobit ospalost a závraty.

P102 Uchovejte mimo dosahu dětí.

P210 Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte.

P261 Vyvarujte se vdechování rozptýlením tekutiny.

P271 Používejte pouze venku a v dobře větraných prostorách.

P312 Pokud se necítíte dobře, kontaktujte toxikologické centrum / lékaře.

P501 Obsah / nádobu odstraňte v souladu s regionálními / státními předpisy.

POZOR!

Informace obsažené v listu jsou určeny k zajištění optimálního využití výrobku, nejsou však základem pro právní odpovědnost výrobce, protože podmínky výkonu jsou mimo jeho kontrolu. Jakýkoliv zásah do složení výrobku je nepřijatelný a může výrazně snížit kvalitu použitého materiálu. V případě kombinování s produkty jiných výrobců neneseme jakoukoliv zodpovědnost za kvalitu nátěrového systému. Výše uvedené informace byly zpřístupněny v dobré víře, podle aktuálního stavu znalostí a praktických zkušeností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu obsahu v dalších vydáních bez předchozího upozornění příjemců.

Strana &p;/&P; Aktualizace:2014-01-19

Fabrika náterů a laků Śnieżka a.s., 39-102 Lubzina 34A, Zpráva: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44

Tel. + 48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22, Obchodní rejstřík KRS 0000060537 XII Gospodárske oddelení KRS v Rzeszové

DIČ: 818-14-33-438, Základní kapitál plně splacen: 12 617 778 zł, <http://www.vidaron.pl/>

Infolinka: 801 500 801 (Náklady na volání podle sazebníku operátora)